

## VELUDIN

86 040

### DESCRIÇÃO

Tinta aquosa acetinada de qualidade com boa aplicabilidade, sedosa ao tacto e boa facilidade de limpeza.

### UTILIZAÇÃO

Recomendada para a pintura de paredes interiores.

### PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Todos os suportes deverão apresentar-se secos, firmes, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

*Suportes novos* - Sobre suportes friáveis ou pulverulentos, após escovagem, aplicar uma demão Isolite (refª 86-410).  
Sobre suportes alcalinos, aplicar uma demão de Isolite Aquoso (refª 86-405).

*Suportes anteriormente pintados* - Escovar para retirar tinta velha não aderente, refazer zonas danificadas e proceder conforme indicado para suportes novos.

### CARACTERÍSTICAS

Tempos de secagem (a 20° C e 60% de  
humidade relativa).....

Superficial..... Ca. de 30 min.

Repintura..... Ca. de 4 a 6 horas.

(A ocorrência simultânea de baixa temperatura e elevada humidade relativa ocasiona tempos de secagem mais longos que os habituais).

#### **Compostos Orgânicos Voláteis (COV):**

Valor limite da UE para este produto (cat. A/a): 30 g/L.

Este produto contém no máx. 3 g/L COV **(a)**

A redução dos COV contribui para um melhor meio ambiente.

**(a)** O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

**VELUDIN**

**86 040**

**CONDIÇÕES AMBIENTAIS**

Temperatura ambiente.....	Superior a 5 °C.
Humidade relativa.....	Inferior a 80%.
Temperatura do suporte.....	2 a 3°C acima do ponto de orvalho.

**CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO**

Processo de aplicação .....	Rolo de pêlo curto, trincha e pistola airless.
Preparação do produto.....	Agitar até homogeneização completa.
Diluição .....	Rolo de pêlo curto /trincha - sem diluição. Pistola airless - sem diluição.
Aplicação.....	Aplicar duas a três demãos de Veludin. No caso de aplicação com pistola airless recomenda-se um bico entre 0,38 a 0,48 mm (0,015 a 0,019 polegadas)

Rendimento - Variável conforme o tipo e estado do suporte, bem como das condições e tipo de aplicação. Como valor orientativo, podemos indicar 12 a 16m<sup>2</sup>/L, por demão.

Estabilidade em armazém - 3 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

**Observação:**

É necessário aguardar 28 dias após a aplicação da tinta antes de lavar as superfícies pintadas, conforme previsto na NP 4378. Deve-se esfregar suavemente a zona a limpar, utilizando um pano macio humedecido e detergente neutro. Não utilizar detergentes abrasivos.

**SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

**ABRIL-2011**