

Esmalte sintético para Interior e Exterior

SMP MEIO -BRILHO

045-

DESCRIÇÃO	Esmalte sintético de acabamento meio-brilho e elevada qualidade, baseado em resinas alquídicas e pigmentado com dióxido de titânio rutilo e cargas inertes.
UTILIZAÇÃO	Como acabamento meio-brilho para a esmaltagem de madeiras e metais, em exterior ou interior.
PROPRIEDADES	Ótima durabilidade e lacagem Boa opacidade Boa secagem Boa dureza e flexibilidade Bom poder enchedor
COR(ES)	Branco e milhares de cores claras, médias e fortes disponíveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer (bases 1000, 4000 e 6000).
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Meio-Brilho Densidade: $1,26 \pm 0,03$ (a) Viscosidade: 85 - 90 KU / 25°C Ponto de inflamação: 23 - 61°C COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/d): 300 g/l (2010). Este produto contém no máx. 299 g/l COV
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<u>Pintura de Raiz</u> MADEIRA Lixagem - Aconselha-se a lixagem com lixa fina. Imunização - É aconselhável um tratamento prévio da madeira virgem com Imunizador Incolor Cuprinol , 030-0004, deixando secar durante 4 dias. Betume - Betume Acrílico , 020-1001, que deverá ser devidamente lixado. Subcapa - Subcapa Universal , 034- SUPERFÍCIES METÁLICAS Remoção da ferrugem - É indispensável eliminar totalmente a ferrugem antes da aplicação dos primários anticorrosivos. Para auxiliar a remover a ferrugem, recomenda-se o Removedor de Ferrugem , 928-0010/11. Primários a) Para metais ferrosos - Robbifer de Secagem Rápida , 021-028X; Primalac , 020-011X. b) Para metais não ferrosos - Todo Terreno , 021-030X; Primalac , 020-011X. <u>Repintura</u> Pintura em bom estado - Após limpeza com Robbilava Universal , 909-000X, caso existam manchas de óleos ou outras gorduras, lava-se, seca-se e dá-se uma passagem de lixa fina, antes da aplicação do esmalte. Pintura em mau estado - Procede-se à decapagem de todo o esmalte com Decapante , 928-000X, usando betumadeira e protegendo as mãos com luvas de borracha. Em seguida, lava-se bem a superfície, deixa-se secar e procede-se como na pintura de raiz. Recomendações Especiais: As superfícies a esmaltar devem estar bem secas e isentas de gorduras, poeira ou outras impurezas. Antes de se proceder à esmaltagem, é recomendável a aplicação de uma subcapa à cor aproximada do acabamento, que deverá ser devidamente

	lixada.
APLICAÇÃO	<p>Ferramentas : Trincha, rolo de esmalte ou pistola convencional.</p> <p>Diluição e nº de demãos : 2 demãos tal e qual o produto é fornecido.</p> <p>Tempo de Secagem :</p> <p>Ao tacto: 2 a 3 horas.</p> <p>Para demãos seguintes: 16 a 24 horas.</p> <p>Para utilização / manuseamento: 12 a 16 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.</p> <p>(A ocorrência simultânea de baixa temperatura e elevada humidade ocasiona tempos de secagem e cura mais longos do que os habituais podendo influenciar o comportamento do filme de tinta)</p> <p>Lavagem da ferramenta : Robbilava Universal , 909-000X; Diluente Sintético , 927-00X.</p>
RENDIMENTO	10 a 12 m ² /litro/demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	3/4 e 4 litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	2 anos.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>* O produto não deverá ser aplicado quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C.</p> <p>* O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p>

ESQUEMA(S) DE PINTURA

I - ESMALTAGEM DE MADEIRAS

TIPO DE OPERAÇÃO	ESMALTAGEM	REPINTURA	
		Esmalte em bom estado	Esmalte em mau estado
DECAPAGEM	-	-	Decapante 928-000X
LIMPEZA	-	Robbilava Universal 909-000X	-
IMUNIZAÇÃO	Imunizador Incolor Cuprinol 030-0004	-	Imunizador Incolor Cuprinol 030-0004
LIXAGEM	Lixa Fina	Lixa Fina	Lixa Fina
BETUME (lixagem)	Betume Acrílico 020-1001	-	Betume Acrílico 020-1001
SUBCAPA (lixagem)	Subcapa Universal 034-	Subcapa Universal 034-	Subcapa Universal 034-
ACABAMENTO	SMP Meio -Brilho 045-		

II - SUPERFÍCIES METÁLICAS FERROSAS

TIPO DE OPERAÇÃO	PINTURA DE RAIZ		REPINTURA	
	Com ferrugem	Sem ferrugem	Esmalte em bom estado	Esmalte em mau estado
DECAPAGEM	-	-	-	Decapante
REMOÇÃO DA FERRUGEM	Removedor de Ferrugem 928-0010/11	-	-	Removedor de Ferrugem 928-0010/11
LIXAGEM	Lixa Fina	Lixa Fina	Lixa Fina	Lixa Fina

DESENGOR - DURAMENTO	Diluyente Sintético 927-000X	Diluyente Sintético 927-000X	Robbilava Universal 909-000X	Diluyente Sintético 927-000X
PRIMÁRIO (lixagem)	Robbifer SR 021-028X Primalac 020-011X	Robbifer SR 021-028X Primalac 020-011X	-	Robbifer SR 021-028X Primalac 020-011X
SUBCAPA (lixagem)	Subcapa Universal 034-	Subcapa Universal 034-	-	Subcapa Universal 034-
ACABAMENTO	SMP Meio -Brilho 045-			

III - SUPERFÍCIES METÁLICAS NÃO FERROSAS

TIPO DE OPERAÇÃO	PINTURA DE RAIZ E REPINTURA
DECAPAGEM	-
REMOÇÃO DA FERRUGEM	-
LIXAGEM	Lixa Fina
DESERGORDURAMENTO	Diluyente Sintético 927-000X
PRIMÁRIO (lixagem)	Todo Terreno 021-030X Primalac 020-011X
SUBCAPA (lixagem)	Subcapa Universal 034-
ACABAMENTO	SMP Meio -Brilho 045-

PROPORÇÕES

CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

GARANTIAS

NOTA

(a) - Valores do Branco.

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

Informação Técnico - Comercial : CC 111 14.2

09-01-2014 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES