

Esmalte sintético para Interior e Exterior

## SMP FOSCO

054-

DESCRIÇÃO	Esmalte sintético fosco, baseado em resinas alquídicas e pigmentado com dióxido de titânio ou outros pigmentos corados e cargas inertes.
UTILIZAÇÃO	Como acabamento fosco para a esmaltagem de madeiras e metais, em exterior ou interior.
PROPRIEDADES	Ótima durabilidade e lacagem Boa opacidade Boa secagem Boa dureza e flexibilidade Bom poder enchedor
COR(ES)	Branco, Preto e milhares de cores claras, médias e fortes disponíveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer (bases 1000, 4000 e 6000).
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<b>Brilho:</b> Fosco <b>Densidade:</b> $1.51 \pm 0.04$ (a) <b>Viscosidade:</b> 86 - 92 KU/25°C <b>Ponto de inflamação:</b> 23 - 61°C <b>COV's:</b> Valor limite da UE para este produto (Cat. A/d): 300 g/l (2010). Este produto contém no máx. 299 g/l COV
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<b><u>Pintura de Raiz</u></b> MADEIRA <b>Lixagem</b> - Aconselha-se a lixagem com lixa fina. <b>Imunização</b> - É aconselhável um tratamento prévio da madeira virgem com <b>Imunizador Incolor Cuprinol</b> , 030-0004, deixando secar durante 4 dias. <b>Betume</b> - <b>Betume Acrílico</b> , 020-1001, que deverá ser devidamente lixado. <b>Subcapa</b> - <b>Subcapa Universal</b> , 034-  SUPERFÍCIES METÁLICAS <b>Remoção da ferrugem</b> - É indispensável eliminar totalmente a ferrugem antes da aplicação dos primários anticorrosivos. Para auxiliar a remover a ferrugem, recomenda-se o <b>Removedor de Ferrugem</b> , 928-0010/11. <b>Primários</b> a) Para metais ferrosos - <b>Robbifer de Secagem Rápida</b> , 021-028X; <b>Primalac</b> , 020-011X. b) Para metais não ferrosos - <b>Todo Terreno</b> , 021-030X; <b>Primalac</b> , 020-011X.  <b><u>Repintura</u></b> <b>Pintura em bom estado</b> - Após limpeza com <b>Robbilava Universal</b> , 909-000X, caso existam manchas de óleos ou outras gorduras, lava-se, seca-se e dá-se uma passagem de lixa fina, antes da aplicação do esmalte. <b>Pintura em mau estado</b> - Procede-se à decapagem de todo o esmalte com <b>Decapante</b> , 928-000X, usando betumadeira e protegendo as mãos com luvas de borracha. Em seguida, lava-se bem a superfície, deixa-se secar e procede-se como na pintura de raiz.  <b>Recomendações Especiais:</b> As superfícies a esmaltar devem estar bem secas e isentas de gorduras, poeira ou outras impurezas. Antes de se proceder à esmaltagem, é recomendável a aplicação de uma subcapa à cor aproximada do acabamento, que deverá ser devidamente lixada.

APLICAÇÃO	<p><b>Ferramentas :</b> Trincha, rolo de esmalte ou pistola convencional.</p> <p><b>Diluição e nº de demãos :</b> 2 demãos tal qual o produto é fornecido</p> <p><b>Tempo de secagem :</b> Ao tacto: 2 a 3 horas. Para demãos seguintes: 16 a 24 horas. Para utilização / manuseamento: 6 a 8 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. (A ocorrência simultânea de baixa temperatura e elevada humidade ocasiona tempos de secagem e cura mais longos do que os habituais podendo influenciar o comportamento do filme de tinta)</p> <p><b>Lavagem da ferramenta :</b> Robbilava Universal , 909-000X; Diluente Sintético , 927-00X.</p>
RENDIMENTO	12 a 15 m <sup>2</sup> /litro/demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	1/4, 3/4 e 4 litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	2 anos
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>*O produto não deverá ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 5°C ou superior a 35°C.</p> <p>* O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p>

#### ESQUEMA(S) DE PINTURA

##### I - ESMALTAGEM DE MADEIRAS

TIPO DE OPERAÇÃO	ESMALTAGEM	REPINTURA	
		Esmalte em bom estado	Esmalte em mau estado
DECAPAGEM	-	-	Decapante 928-000X
LIMPEZA	-	Robbilava Universal 909-000X	-
IMUNIZAÇÃO	Imunizador Incolor Cuprinol 030-0004	-	Imunizador Incolor Cuprinol 030-0004
LIXAGEM	Lixa Fina	Lixa Fina	Lixa Fina
BETUME (lixagem)	Betume Acrílico 020-1001	-	Betume Acrílico 020-1001
SUBCAPA (lixagem)	Subcapa Universal 034-	Subcapa Universal 034-	Subcapa Universal 034-
ACABAMENTO	SMP Fosco 054-		

##### II - SUPERFÍCIES METÁLICAS FERROSAS

TIPO DE OPERAÇÃO	PINTURA DE RAIZ		REPINTURA	
	Com ferrugem	Sem ferrugem	Esmalte em bom estado	Esmalte em mau estado
DECAPAGEM	-	-	-	Decapante
REMOÇÃO DA FERRUGEM	Removedor de Ferrugem 928-0010/11	-	-	Removedor de Ferrugem 928-0010/11
LIXAGEM	Lixa Fina	Lixa Fina	Lixa Fina	Lixa Fina
DESENGOR - DURAMENTO	Diluente Sintético 927-000X	Diluente Sintético 927-000X	Robbilava Universal 909-000X	Diluente Sintético 927-000X

<b>PRIMÁRIO (lixagem)</b>	<b>Robbifer SR</b> 021-028X <b>Primalac</b> 020-011X	<b>Robbifer SR</b> 021-028X <b>Primalac</b> 020-011X	-	<b>Robbifer SR</b> 021-028X <b>Primalac</b> 020-011X
<b>SUBCAPA (lixagem)</b>	<b>Subcapa Universal</b> 034-	<b>Subcapa Universal</b> 034-	-	<b>Subcapa Universal</b> 034-
<b>ACABAMENTO</b>	<b>SMP Fosco</b> 054-			

### III - SUPERFÍCIES METÁLICAS NÃO FERROSAS

TIPO DE OPERAÇÃO	PINTURA DE RAIZ E REPINTURA
<b>DECAPAGEM</b>	-
<b>REMOÇÃO DA FERRUGEM</b>	-
<b>LIXAGEM</b>	<b>Lixa Fina</b>
<b>DESERGORDURAMENTO</b>	<b>Diluyente Sintético</b> 927-000X
<b>PRIMÁRIO (lixagem)</b>	<b>Todo Terreno</b> 021-030X <b>Primalac</b> 020-011X
<b>SUBCAPA (lixagem)</b>	<b>Subcapa Universal</b> 034-
<b>ACABAMENTO</b>	<b>SMP Fosco</b> 054-

PROPORÇÕES

CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE  
SEGURANÇA

GARANTIAS

NOTA

(a) - Valores do branco

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

Informação Técnico - Comercial : CC 018 14.1

09-01-2014 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES