

Tinta Texturada Fina Para Interior e Exterior

SUPERCRIL

062-

DESCRIÇÃO	Tinta texturada, de aspecto areado fino, baseada numa dispersão de resina acrílica e pigmentada com dióxido de titânio rutilo e cargas inertes.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes exteriores e interiores, em pinturas novas e repinturas.
PROPRIEDADES	Recomendada para a protecção e decoração do reboco, cimento, betão, etc. no exterior. Também recomendada para o interior, conferindo um excelente acabamento decorativo graças ao seu aspecto areado fino. Não requer uma preparação tão cuidada da parede como as tintas lisas convencionais.
COR(ES)	Branco e milhares de cores claras e médias disponíveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer (base 062-1000).
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Mate Densidade: 1.50 ± 0.03 (a) Viscosidade: 138 - 139 KU/25°C (a) De notar que este valor aumenta com o tempo de armazenagem da tinta Ponto de inflamação: Não inflamável COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 30 g/l COV
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Pintura de raiz: A superfície a pintar deve estar perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Repinturas: Deve assegurar-se que a tinta velha oferece uma chave conveniente, para o que será necessário remover toda a tinta em desagregação. No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada. Na reparação de fendas, utilizar o betume em pó Aguaplast Standard para interiores, e o Aguaplast Exterior para exteriores. Para fendas rebeldes, recomenda-se o uso do Aquaplast Fibra .
APLICAÇÃO	Ferramentas: Escova ou trincha e rolo. Diluição e nº de demãos: Para a preparação da superfície, aplicar à escova a tinta diluída até cerca de 20% de água; no acabamento, aplicar a tinta com rolo próprio, à viscosidade de fornecimento. Tempo de secagem: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Para demãos seguintes: 3 a 4 horas nas mesmas condições. Lavagem da ferramenta: Com água.
RENDIMENTO	3 a 4 m ² /litro/demão, dependendo da natureza do suporte.
FORMATO(S)	5 e 20 litros (Branco) e 4 e 15 litros (Cores Afinadas).
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	2 anos.
OUTRAS INFORMAÇÕES	- O Supercril obteve a classificação M1 - Materiais Não Inflamáveis - em ensaios de reacção ao fogo realizados no LNEC. - O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais

desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

(a) Os valores indicados são os da cor Branca.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 145 08.1
29-09-2008 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES