

Verniz Alto-Brilho para Madeiras Interiores e Exteriores

VERLAC

093-

DESCRIÇÃO	Verniz baseado em resinas de poliuretanos, com um acabamento de alto-brilho.
UTILIZAÇÃO	Protecção e decoração de madeiras devidamente preparadas, em interiores e exteriores. Recomenda-se especialmente para envernizamento no exterior, devido à sua durabilidade e alta qualidade.
PROPRIEDADES	Bom poder enchedor. Excelentes propriedades de aplicação e lacagem. Excelente resistência à água e a ambientes húmidos. Excelente durabilidade no exterior.
COR(ES)	Incolor (Fórmula mais transparente) + 60 cores do Catálogo de cores para Madeiras, e dos Catálogos Transcolor Mate e Transcolor Acetinado, através do Sistema de Tintagem Super Colorizer.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Alto-brilho Densidade: 0.91 ± 0.02 (a) Viscosidade: 3.0 - 3.5 p/25°C (tubos Bubble PRA) Ponto de inflamação: 23 - 61°C COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/e): 400 g/l (2010). Este produto contém no máx. 399 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Envernizamento de Raiz Lixagem - Aconselha-se uma lixagem com lixa fina. Imunização - É aconselhável um tratamento prévio da madeira virgem com Cuprinol incolor , deixando secar durante quatro dias. Velatura - Querendo dar cor, podem aplicar-se directamente à madeira as Velaturas Aquosas , série 028-. Repintura Verniz em bom estado - Após limpeza com Robbilava , seca-se e dá-se uma passagem de lixa fina, antes da aplicação do verniz. Verniz em mau estado - Proceda-se à decapagem de todo o verniz com Decapante , usando betumadeira e protegendo as mãos com luvas de borracha. Em seguida, lava-se bem a superfície, deixa-se secar e procede-se como no envernizamento de raiz. Recomendações Especiais: A madeira a envernizar deve estar bem seca e limpa de gorduras, poeira ou outras impurezas.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha ou rolo de esmalte. Diluição e nº de demãos: 3 demãos, tal e qual o produto é fornecido. Tempo de secagem: Ao tacto: 2 horas. Para demãos seguintes: 24 horas. Para utilização/manuseamento: 6 a 8 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Lavagem da ferramenta: Com Robbilava ou Diluyente , 018-0007.
RENDIMENTO	12 a 14 m ² /litro/demão
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	3/4 e 4 litros

PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	2 anos.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>* Entre demãos deve lixar-se ligeiramente com lixa fina.</p> <p>* O produto não deverá ser aplicado quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C.</p> <p>* Caso se opte pela aplicação de uma demão de Tapa - Poros, o produto adequado a utilizar é o Tapa Poros Aquoso, ref^a. 020-0040.</p> <p>* (a) Valores do Verniz Incolor, 093-0001.</p> <p>* O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p>

ESQUEMA(S) DE PINTURA

TIPO DE OPERAÇÃO	ENVERNIZAMENTO DE RAIZ	REPINTURA	
		Verniz em bom estado	Verniz em mau estado
DECAPAGEM	-	-	Decapante
LIMPEZA	-	Robbilava	-
IMUNIZAÇÃO	Cuprinol	-	Cuprinol
LIXAGEM	Lixa Fina	Lixa Fina	Lixa Fina
VERNIZ	Verlac Alto-Brilho 093-		

PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.