

Tinta Plástica Especial para Tectos

MAGICOTE

016-7001 Branco

DESCRIÇÃO	Tinta de acabamento de alta qualidade, baseada numa dispersão aquosa especial, copolímera de acetato de vinilo e veova e pigmentada com dióxido de titânio rutilo e cargas inertes.
UTILIZAÇÃO	Destina-se fundamentalmente a tectos, podendo também ser utilizada sobre paredes interiores, em pinturas novas e repinturas.
PROPRIEDADES	Tinta tixotrópica, ou seja, não salpica nem pinga durante a aplicação. Bom poder de cobertura.
COR(ES)	Branco.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p>Brilho : Mate</p> <p>Densidade : 1.60 ± 0.03</p> <p>Viscosidade de aprovação : 102-104 KU/25°C</p> <p>De notar que este valor aumenta com o tempo de armazenamento da tinta .</p> <p>Ponto de inflamação : Não inflamável</p> <p>Teor de sólidos : $68 \pm 1\%$</p> <p>VCOV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 30 g/l COV</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>Pintura de Raiz</p> <p>A superfície a pintar deve estar seca, perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc.</p> <p>Isolamento: Recomenda-se a utilização do Primário Plastron Aquoso Anti Fungos e Algas e Anti-Alcalino , 020-0200, diluído 1:1 com água.</p> <p>Selagem: Aconselha-se a aplicação do Selastuc - Primário Promotor de Opacidade, 020-0260, sempre que a cor do substratos não seja uniforme ou na repintura de cores médias/fortes. Para casos particulares (p.e. paredes com esfarelamento, com salitre, etc.), consulte-nos.</p> <p>Repinturas</p> <p>Deve assegurar-se que a tinta velha oferece uma chave conveniente, para o que será necessário remover toda a tinta em desagregação. No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada.</p> <p>Uma lixagem prévia com a Lixa Garnet fina, é recomendável para disfarçar pequenas irregularidades.</p> <p>Na reparação de fendas, utilizar o betume em pó Aguaplast Standard. Caso se trate de fendas rebeldes, utilizar o betume Aguaplast Fibra . Para os reparados recomenda-se o uso de betume em pasta Aguaplast Cima .</p> <p>Na operação de lavagem das superfícies recomenda-se a limpeza e desengorduramento com Robbilava , diluído à razão de uma colher de sopa para 1 litro de água. No isolamento ou selagem, proceder como no caso de uma pintura de raiz.</p>
APLICAÇÃO	<p>Ferramentas : Rolo ou trincha.</p> <p>Diluição e n.º de demãos: O Magicote é fornecido à viscosidade de aplicação. A 1ª demão pode, no entanto, ser diluída com 5 a 10% de água, mas as demãos seguintes devem ser aplicadas à viscosidade de fornecimento.</p>

	<p>Tempo de secagem: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.</p> <p>Para demãos seguintes: 2 a 3 horas, nas mesmas condições.</p> <p>Lavagem da ferramenta : Com água.</p>
RENDIMENTO	Em paredes lisas : 10 a 15 m ² /litro/demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	4 e 10 litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> - Se existir acumulação de fungos na superfície a pintar ou a repintar , deve proceder-se a uma raspagem, seguida de uma limpeza com água e lixívia (e nos casos mais graves, com jacto de água a alta pressão), lavagem novamente com água, e por fim a aplicação do Desinfetante Aquoso . - Em situações de elevada humidade ambiental é aconselhável adicionar à tinta o Aditivo Anti-Fungos e Anti -Algas, com o fim de aumentar a sua resistência ao desenvolvimento de fungos. Deverá aguardar-se algum tempo antes da aplicação da tinta, de modo a que esta recupere a sua tixotropia. - O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto .
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .
<p>Informação Técnico - Comercial : CC 089 12.1 29-06-2012 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES</p>	