

Membrana Elástica de Alta Espessura para Exterior

MEMBRANA ARMADURA

082-

DESCRIÇÃO	Revestimento baseado num copolímero especial, que origina filmes muito espessos dotados de boas propriedades de elasticidade, impermeabilização e disfarce de pequenas irregularidades das fachadas.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes exteriores, em pinturas novas e repinturas. Especialmente aconselhado para a renovação de fachadas em pastilha ou peças cerâmicas. Os seus altos sólidos permitem disfarçar pequenas irregularidades das fachadas, provenientes por exemplo da queda das pastilhas (e após regularização com a Massa Aguaplast Obra Fácil).
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Elevada elasticidade - Oculta pequenas fissuras - Boa impermeabilização - Aplicável sobre pastilha ou cerâmica
COR(ES)	Branco e cores claras afináveis através do sistema de tintagem Super Colorizer (Base 1000). <u>Nota:</u> 1) A aplicação de uma cor implica a sua aceitação pelo Cliente. Assim, recomendamos que seja sempre efectuada a aplicação de uma pequena amostra para aprovação, e só de seguida se deverá realizar a operação de pintura.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p>Brilho : Semi-Acetinado</p> <p>Densidade : 1.36 ± 0.05</p> <p>Viscosidade : 122 - 124 KU/25°C</p> <p>Ponto de inflamação : Não inflamável</p> <p>Teor de Sólidos : $68 \pm 1\%$</p> <p>COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40 g/l (2010). Este produto contém no máx. 39 g/l COV.</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>Pintura de raiz :</p> <p>A superfície a pintar deve estar seca e perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, eflorescências, musgos, etc. Recomendamos sempre a aplicação prévia do Primário Hidro Armadura Fixador (020-0205).</p> <p>Repinturas :</p> <p>Primeiramente deve eliminar-se totalmente a tinta em desagregação. Posteriormente, dependendo da superfície a pintar, aplicar o primário adequado. No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada.</p> <p>Caso Especial</p> <p>Fachadas com revestimento cerâmico</p> <p>No caso de azulejos/pastilha/peças cerâmicas de fachada, aplicar previamente o Primário Siloxan (021-0008), como promotor de adesão. Deve-se preencher as pequenas zonas em que ocorreu a desagregação do azulejo/pastilha/peça cerâmica com materiais idênticos ou preencher com a Massa Aguaplast Obra Fácil (004-0022/39). Esta argamassa serve também para regularizar zonas degradadas. De seguida, em ambos os casos aplicar a Membrana Armadura .</p>
APLICAÇÃO	<p>Ferramentas : Rolo ou trincha.</p> <p>Diluição e nº de demãos : Aplicar uma demão prévia de Membrana Armadura diluída até 20% com água, seguida de duas demãos cruzadas sem qualquer diluição, de modo a obter o</p>

	<p>rendimento final aconselhado.</p> <p>Tempo de secagem : 4 a 12 horas, dependendo da espessura, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.</p> <p>Para demãos seguintes: 12 horas.</p> <p>Lavagem da ferramenta : Com água.</p>
RENDIMENTO	Aproximadamente 1m ² /litro.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	15 L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	2 anos.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>- Evitar a aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C; quando estiver a chover ou quando se preveja ocorrência de chuva nos dias imediatos à aplicação do revestimento; quando estiver vento forte e especialmente se este for quente e seco; e quando as paredes estiverem geladas ou expostas à acção directa e intensa dos raios solares.</p> <p>- O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto .
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .
<p>Informação Técnico - Comercial : CC 226 14.1 28-02-2014 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES</p>	