

Revestimento Acrílico Impermeabilizante para Fachadas

COTEFILM INCOLOR

095-0101

DESCRIÇÃO	Revestimento transparente para fachadas, resistente à sujidade ambiental, baseado numa dispersão de copolímeros acrílicos de partícula fina, isento de derivados celulósicos.
UTILIZAÇÃO	Tratamento impermeabilizante para fachadas, preventivo ou curativo da porosidade dos materiais e juntas de fachadas revestidas com materiais cujo aspecto decorativo se pretende manter à vista como: pedra natural ou artificial, tijoleira porosa, grés, etc.
PROPRIEDADES	Transparente e com ligeiro brilho. Elástico e flexível. Grande aderência e fácil aplicação. Impermeável à água da chuva. Transpirável. Resistente à acção dos raios solares. Auto-lavável. Acompanha microfissuras existentes no suporte.
COR(ES)	Incolor.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho : Meio-brilho Aspecto : Líquido esbranquiçado que fica transparente após secagem. Densidade : $1.04 \pm 0,20$ kg/l pH : $8,4 \pm 0,5$ Viscosidade (H=4, v=20) : 30.000 ± 5.000 cps Ponto de inflamação : Não inflamável Teor de sólidos : $44 \pm 2\%$ Temperatura de aplicação : De +5°C a +35°C COV's : Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40 g/l (2010). Este produto contém no máx. 39 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Pintura de Raiz A superfície a pintar deve estar perfeitamente seca e limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. A operação de limpeza e desengorduramento das paredes deve ser feita com Robbilava , diluído à razão de uma colher de sopa para 1 litro de água. Nota importante: Este produto é particularmente sensível à humidade, pelo que a superfície a pintar deverá estar perfeitamente seca.
APLICAÇÃO	Ferramentas : Rolo, trincha, pistola convencional ou pistola airless. Diluição e nº de demãos : Aplicar a 1ª demão diluída com 30 a 50% de água; a 2ª demão deve ser aplicada sem qualquer diluição ou diluída até 10% com água. Nota : É imprescindível a aplicação de camadas uniformes para evitar que o acabamento esbranqueça devido a espessuras desiguais da película. Tempo de secagem : Ao tacto: 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Para demãos seguintes: 4 a 6 horas. Lavagem da ferramenta : Com água abundante imediatamente a seguir à utilização.
RENDIMENTO	5 a 7 m ² /litro, dependente da uniformidade e grau de absorção do substrato.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	4 e 15 litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses nas embalagens originais bem fechadas e resguardadas da intempérie.
OUTRAS INFORMAÇÕES	- Não aplicar o produto se houver previsão de chuva nas 24 horas seguintes à finalização da aplicação.

- Não aplicar directamente este produto em superfícies de baixa porosidade, tais como por exemplo azulejos vidrados (mesmo que com pouco brilho) ou outras superfícies do mesmo tipo. Nestes casos, aplicar o **Primário Siloxan** , 021-0008.

- O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto .

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

Informação Técnico - Comercial : CC 249 12.1

02-07-2012 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES