

Membrana Flexível Impermeabilizante para Exterior

## DECORLAC - FACHADAS

078-

DESCRIÇÃO	<p>Tinta de acabamento, de alta qualidade, baseada numa dispersão aquosa especial, copolímera estireno acrílica.</p> <p>Quando aplicada nas condições recomendadas origina filmes muito espessos, dotados de grande elasticidade e de muito boas propriedades de impermeabilização e de resistência à fissuração dos substratos.</p>
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes exteriores, em pinturas novas e repinturas.
PROPRIEDADES	Constitui a solução tecnologicamente mais avançada e melhor, como pintura de revestimento exterior. As suas propriedades de grande elasticidade, acompanhamento de fissuras e boa impermeabilização, mantêm-se ao longo do tempo e a baixas temperaturas, desde que o produto seja aplicado com o rendimento correcto, e de acordo com a técnica de aplicação descrita abaixo.
COR(ES)	Branco
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p><b>Brilho:</b> Acetinado</p> <p><b>Densidade:</b> <math>1.25 \pm 0.05</math></p> <p><b>Viscosidade de aprovação:</b> 128 - 130 KU/25°C</p> <p>De notar que este valor aumenta com o tempo de armazenagem da tinta.</p> <p><b>Ponto de inflamação:</b> Não inflamável</p> <p><b>Teor de sólidos:</b> <math>55 \pm 1\%</math></p> <p><b>VOC's:</b> Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40 g/l (2010). Este produto contém no máx. 40 g/l COV</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p><b>Pintura de raiz:</b></p> <p>A superfície a pintar deve estar perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Deve ser aplicada uma demão de <b>Primário Fixador Hidro-Armadura</b>, 020-0205, como promotor de adesão, especialmente em situações em que possa ocorrer entrada de água para o substrato.</p> <p><b>Repinturas:</b></p> <p>Deve primeiramente assegurar-se que a tinta velha oferece uma chave conveniente, para o que será necessário remover toda a tinta em desagregação.</p> <p>No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada. Na reparação de fendas, recomenda-se o uso de <b>Aguaplast Exterior</b>.</p> <p>Nos casos em que se verifique a possibilidade de reabertura das fendas recomenda-se a colocação de uma tela de nylon com uma largura de 10 cm. Para isso aplicar uma demão da <b>Membrana Flexível DECORLAC</b> diluída com 25% de água em volume. Colocar imediatamente por cima a tela comprimindo ligeiramente com o rolo para ajudar à incorporação da tela na tinta, e dar em seguida nova demão do produto diluído da mesma maneira.</p> <p><b>Casos especiais:</b></p> <p><b>Paredes com fungos ou algas</b></p> <p>Após raspagem, lavar com água e lixívia (com jacto de alta pressão nos casos mais graves), lavar novamente com água limpa e por fim aplicar o <b>Desinfetante Aquoso</b>, 013-0160.</p>

### **Substratos muito pulverulentos**

Aplicar previamente o **Primário Fixador Hidro-Armadura**, 020-0205. Ter especial atenção à aplicação da tinta, de modo a obter o rendimento correcto (poderá ser necessário aplicar uma demão adicional de Membrana).

### **Substratos húmidos, com ou sem aparecimento de eflorescências salinas**

Aplicar previamente o **Selante Barreira ao Vapor de Água**, 020-0203, em zonas pontuais, podendo também ser necessário aplicar uma demão adicional de Membrana. Se existirem eflorescências, ou se se prever que possam vir a aparecer, deverá aplicar-se o **Primário Anti-Salitre**, 020-0401.

### **Substratos não lisos (tirolês, carapinha, casca de carvalho, etc.)**

É fundamental a realização de ensaios prévios em painéis de aplicação experimental. O produto deverá ser aplicado com pincel de cair, especialmente na 1ª demão (que deverá ser diluída com 15 a 20% de água) e de preferência também nas demãos seguintes.

### **Azulejos de fachada**

Aplicar previamente o **Primário Siloxan**, 021-0008, como promotor de adesão. Caso se deseje regularizar a superfície, deverá aplicar-se a massa de reparação **Aguaplast Obra Fácil**, 004-0022, e finalmente a **Membrana Flexível DECORLAC** em toda a área a renovar.

### **Revestimento armado**

Sempre que se utilize tela de nylon, o esquema a usar deverá ser a aplicação da 1ª demão de **Membrana Flexível DECORLAC** diluída com cerca de 25% de água, colocação de imediato da tela sobre a tinta ainda fresca, com ligeira compressão com o rolo para ajudar à incorporação da tela na tinta, e logo de seguida nova demão de **Membrana Flexível DECORLAC** nas mesmas condições. Após 6 a 24 horas de secagem, proceder ao acabamento com **Membrana Flexível DECORLAC**, tal como se estivesse a realizar uma pintura de raiz.

## APLICAÇÃO

**Ferramentas:** Trincha ou escova e rolo.

### **Diluição e nº de demãos:**

*Acabamento com rolo "rugo"* - aplicação de uma demão que pode ser diluída até 20% em volume com água, utilizando trincha de 5", escova própria ou rolo de lã, seguida de uma demão farta sem qualquer diluição.

*Acabamento com rolo de pelo liso* - aplicação de uma demão que pode ser diluída até 20% em volume com água, utilizando trincha de 5", escova própria ou rolo de lã, seguida de duas demãos fartas sem qualquer diluição.

Nota importante: Em nenhuma circunstância poderá ser dada uma única demão de **Membrana Flexível DECORLAC**, com ou sem diluição.

### **Condições atmosféricas:**

De modo a obterem-se os melhores resultados na aplicação de **Membrana Flexível DECORLAC**, deverá prestar-se especial atenção às condições atmosféricas existentes na altura, pois poderão afectar significativamente o processo de secagem ou a adesão ao substrato, podendo mesmo em casos extremos impedir a realização da aplicação. Assim, não é aconselhável aplicar a **Membrana Flexível DECORLAC** quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C, quando estiver a chover ou quando se preveja a ocorrência de chuva nos dias imediatos à aplicação da tinta, quando estiver vento forte e especialmente se este for quente e seco, e quando as paredes estiverem geladas ou expostas à acção directa e intensa dos raios solares.

**Tempo de secagem:** 3 a 4 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.

**Para demãos seguintes:** O intervalo de tempo entre demãos consecutivas de **Membrana Flexível DECORLAC** é variável, pois depende da temperatura ambiente, da humidade relativa do ar, do vento, da porosidade e do teor de água do substrato. Em condições normais situa-se entre as 6 e as 24 horas.

**Lavagem da ferramenta:** Com água.

## RENDIMENTO

1 a 1,5 m<sup>2</sup>/litro em duas ou três demãos, conforme as condições do substrato e o tipo de acabamento pretendido.

FORMATO(S)	4 e 15 litros
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	2 anos
OUTRAS INFORMAÇÕES	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 265 08.2  
29-09-2008 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES