

Tinta Aquosa Interior

**Aquaclass**

098-0101

DESCRIÇÃO	Tinta mate para interior, isolante, isenta de tensão e inodora, baseada num ligante catiónico.
UTILIZAÇÃO	No interior, na pintura de paredes e tectos novos ou em repinturas. Não requer aplicação prévia de primário em suportes secos (como gesso, betão, argamassa, madeira) ou em suportes com manchas (nicotina, fuligem ou humidade). Particularmente indicada para todos os trabalhos de renovação no interior.
PROPRIEDADES	Bom poder isolante de manchas (fuligem, nicotina, taninos, manchas secas de humidade, etc.). Isenta de tensão. Excelente facilidade de aplicação. Excelente permeabilidade ao vapor de água. Acabamento "mate absoluto". Não amarelece e endurece rapidamente.
COR(ES)	Branco.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<b>Brilho:</b> Mate <b>Densidade:</b> 1,35 +/- 0,03 <b>Viscosidade de aprovação:</b> 15.000 - 20.000 m Pa s/Brookfield, f.6, v.10/20°C <b>Ponto de inflamação:</b> Não inflamável <b>Teor de sólidos:</b> 56 +/- 1% <b>COV's:</b> Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 75 g/l (2007) 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 30 g/l.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Os suportes devem estar secos, homogéneos e isentos de gordura.
APLICAÇÃO	<b>Ferramentas:</b> Trincha, rolo ou pistola airless. <b>Diluição e nº de demãos:</b> Trincha e rolo deve aplicar-se diluído até 3% com água. Na aplicação com pistola airless deverá ser diluído com 10% de água, utilizar bico de 17 a 23 milésimos de polegada, pressão de atomização de 180 a 250 bar, e filtro de 60 mesh. <b>Tempo de secagem:</b> 1 hora em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. <b>Para demãos seguintes:</b> Pode ser repintado após 4-6 horas. <b>Lavagem da ferramenta:</b> Limpar imediatamente com água após a utilização. Limpar cuidadosamente os utensílios de aplicação antes e após a utilização, uma vez que CLASSIDUR AQUACLASS é incompatível com outros produtos.
RENDIMENTO	Cerca de 9 - 11 m <sup>2</sup> /lt, dependendo do tipo e da absorção do suporte.
FORMATO(S)	5 e 10 Lts.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	12 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	- Aplicar CLASSIDUR AQUACLASS de preferência com rolo anti-gota. - Não se aconselha a aplicação de CLASSIDUR AQUACLASS sobre superfícies caídas, devido ao risco de formação de bolhas. - CLASSIDUR AQUACLASS não deve ser misturado com outros produtos. Utilizar sempre utensílios adequados. - O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo diluição, etc.,

com os produtos aconselhados. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

#### ESQUEMA(S) DE PINTURA

#### NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 02 08.1  
29-02-2008 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES