

Revestimento Texturado para Interior

TARTARUGUINHA

027-0101

DESCRIÇÃO	Tinta de acabamento texturada, de alta qualidade, baseada numa dispersão aquosa especial e pigmentada com dióxido de titânio rutilo e cargas inertes. O elemento texturante é a areia.
UTILIZAÇÃO	A sua textura mais suave que a da Tartaruga torna-a especialmente recomendada para a aplicação em paredes interiores, em pinturas novas e repinturas.
PROPRIEDADES	É recomendada para o revestimento de paredes, sobre rosconi ou reboco desempenado. Substitui com grandes vantagens os sistemas convencionais, pois não requer uma preparação tão cuidadosa da parede. A alta espessura do filme e o seu acabamento texturado, disfarçam as imperfeições do substrato. Com Tartaruginha há economia de tempo, mão-de-obra e materiais.
COR(ES)	Branco + milhares de cores claras disponíveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer (base 1000).
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho : Mate Densidade : 1.55 +/- 0,05 Viscosidade de aprovação : 131 - 133 RU/25°C De notar que este valor aumenta com o tempo de armazenagem da tinta . Ponto de inflamação : Não inflamável Teor de sólidos : 73 +/- 1% COV's : Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 30 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Pintura de raiz A superfície a pintar deve estar seca, perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Repinturas Deve primeiramente assegurar-se que a tinta velha oferece uma chave conveniente, para o que será necessário remover toda a tinta em desagregação. No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada. Na reparação de fendas, recomenda-se o uso de Aguaplast Standard . Na operação de lavagem das paredes recomenda-se a limpeza e desengorduramento com Robbilava , diluído à razão de uma colher de sopa para 1 litro de água.
APLICAÇÃO	Ferramentas : Escova ou trincha e rolo, ou pistola. Diluição e nº de demãos : Para a preparação da superfície, pode ser diluída com cerca de 20% de água; no acabamento, aplicar a tinta à viscosidade de fornecimento com escova própria, seguidamente picá-la com a mesma escova ou rolo próprio. Na aplicação à pistola, recomenda-se a aplicação com a pistola Texspray RTX 1500 , Bico 4mm, pressão 1/4 max (bar). Tempo de secagem : 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Para demãos seguintes: 3 a 4 horas, nas mesmas condições. Lavagem da ferramenta : Com água.
RENDIMENTO	Em paredes lisas : 2 a 3 m ² /litro. Em paredes ásperas : 1 a 2 m ² /litro.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	

FORMATO(S)	5 e 15 litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>- Se existir acumulação de fungos ou algas na superfície a pintar ou a repintar , deve proceder-se a uma raspagem, seguida de uma limpeza com água e lixívia (e nos casos mais graves, com jacto de água a alta pressão), lavagem novamente com água, e por fim a aplicação do Desinfetante Aquoso .</p> <p>- Em situações de elevada humidade ambiental é aconselhável adicionar à tinta o Aditivo Anti-Fungos e Anti -Algas, com o fim de aumentar a sua resistência ao desenvolvimento de fungos e algas.</p> <p>- O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p>

ESQUEMA(S) DE PINTURA

SUPERFÍCIE	PREPARAÇÃO	ACABAMENTO
PINTURA DE RAIZ SUPERFÍCIES POUCO AGRESSIVAS	Uma demão de Tartaruginha , 027-0101, diluída com 20% de água	Aplicação de demão de Tartaruginha , sem diluição
REPINTURA SUPERFÍCIES POUCO AGRESSIVAS	Uma demão de Tartaruginha , 027-0101, diluída com 20% de água	
PINTURA DE RAIZ OU REPINTURA DE SUPERFÍCIES MUITO AGRESSIVAS (Salitrosas ou com muita alcalinidade)	Uma demão de Primário Plastron Aquoso Anti-Fungos e Algas e Anti-Alcalino, 020-0200. Uma demão de Tartaruginha , 027-0101, diluída com 20% de água	
SUPERFÍCIES COM FENDAS	Aguaplast Standard, (Betume em pó) Uma demão de Tartaruginha , 027-0101, diluída com 20% de água	

PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA Consultar a Ficha de Segurança do produto .

GARANTIAS

NOTA As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .