

Para Interior

## VELATURA AQUOSA EMBELEZA E DÁ COR

028-

DESCRIÇÃO	Velaturas de base aquosa, para utilização no interior e de fácil aplicação, que asseguram um efeito de veio positivo, ou seja, permitem realçar os veios da madeira.
UTILIZAÇÃO	Para regularizar ou modificar a cor de todos os tipos de madeira maciça ou de folheados de madeira.
PROPRIEDADES	Uniformiza o tom da madeira Realça o veio Muito fácil de aplicar
COR(ES)	Teca (028-0001), Pinho Velho (028-0002), Mogno (028-0003) e Cedro Vermelho (028-0004).
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<b>Brilho</b> : N.A. <b>Densidade</b> : 1.00 (Aprox.) <b>Viscosidade</b> : 45s/DIN 2/23°C <b>Ponto de inflamação</b> : > 100°C <b>COV's</b> : Valor limite da UE para este produto (subcat. A/f): 130 g/l (2010). Este produto contém no máx. 129 g/l COV.*
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<b>Limpeza</b> - Desengordurar com <b>Robbilava</b> , quando existirem manchas de óleos ou outros contaminantes. <b>Lixagem</b> - Aconselha-se uma lixagem com lixa Garnet 240/360. <b>Recomendações especiais</b> : Este produto deve ser sempre aplicado directamente à madeira e só deve ser efectuada a lixagem após ter sido aplicado um Tapa-Poros ou um verniz sobre a Velatura.
APLICAÇÃO	<b>Ferramentas</b> : Trincha, rolo, "boneca" ou pistola. <b>Diluição e nº de demãos</b> : Aplicar 1 ou 2 demãos diluindo com água (quantidade variável consoante a intensidade de cor desejada). <b>Tempo de secagem</b> : Para demãos seguintes: 1 hora. Para utilização / manuseamento: 1 a 2 horas Tempo para aplicação do acabamento: 1 a 2 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Em tempo húmido é essencial assegurar que a Velatura está suficientemente seca antes de se prosseguir com o envernizamento da superfície de madeira. <b>Lavagem da ferramenta</b> : Com água.
RENDIMENTO	15 m <sup>2</sup> /litro/demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Todo o tipo de vernizes para madeiras da Robbialac.
FORMATO(S)	1 litro
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	2 anos.
OUTRAS INFORMAÇÕES	* O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo diluição. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	

PROPORÇÕES  
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE  
SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

Informação Técnico - Comercial : CC 071 13.1

24-04-2013 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES