

Tinta aquosa ultra-mate extra resistente

CHARME EXTREME

033-

DESCRIÇÃO	Tinta aquosa ultra-mate para a decoração de interiores.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes interiores, em pinturas novas e repinturas, para um acabamento decorativo mate intenso e duradouro, mesmo após lavagem.
PROPRIEDADES	<p>* Extremamente mate * Extremamente lavável</p> <p>CHARME EXTREME Ultra-Mate destaca-se pelas seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Excelente lacagem com um acabamento mate intenso e duradouro - Elevada resistência à lavagem sem desenvolver brilho após a lavagem - Grande facilidade de limpeza: com um pano húmido elimina totalmente as manchas e riscos esbranquiçados que são característicos em cores mais fortes em paredes pintadas com tintas mates convencionais, nomeadamente após fricção. - Produto aquoso com odor quase imperceptível - Fácil de aplicar
COR(ES)	Branco e milhares de cores claras, médias e fortes, disponíveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer (bases 1000, 4000 e 6000).
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p>Brilho : Mate profundo Densidade : 1.40 +/- 0.04 (a) Viscosidade de aprovação : 98 - 100 KU/25°C Ponto de inflamação : Não inflamável Teor em sólidos : 57 +/- 1% (a) COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém, no máx. 30 g/l COV.</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>Pintura de raiz A superfície a pintar deve estar seca e perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc.</p> <p>Isolamento: Recomenda-se a utilização do Primário Plastron Aquoso Anti Fungos e Algas e Anti-Alcalino, 020-0200, diluído 1:1 com água.</p> <p>Selagem: Aconselha-se a aplicação do Selastuc - Primário Promotor de Opacidade, 020-0260, sempre que a cor do substrato não seja uniforme ou na repintura de cores médias/fortes. Para casos particulares (p.e. paredes com esfarelamento, com salitre, etc.), consulte-nos.</p> <p>Repinturas Se a pintura antiga estiver em bom estado é suficiente proceder-se à limpeza e desengorduramento com Robbilava, diluído à razão de uma colher de sopa para 1 litro de água. A aplicação de uma nova camada de acabamento só deve ser feita depois de uma lixagem cuidadosa. No caso de uma pintura antiga estar em mau estado, será necessário remover toda a tinta em desagregação. No caso de uma caição, a cal deverá ser totalmente eliminada. O esquema final de pintura a adoptar nestes casos deverá ser idêntico ao de uma pintura de raiz.</p>

APLICAÇÃO	<p>Ferramentas : Rolo anti-gota, trincha de 4" ou 5" ou pistola airless.</p> <p>Diluição e nº de demãos : Uma 1ª demão de tinta diluída com 10% de água, mais duas demãos diluídas com 20% para a obtenção da melhor lacagem.</p> <p>Para acabamentos menos exigentes, aplicar uma 1ª demão diluída com 5 a 10% de água e uma 2ª demão tal e qual, ou com ligeira diluição para facilitar a aplicação.</p> <p>Na aplicação à pistola airless (por exº da marca Graco, Ultramax 695), utilizar o bico de 15 milésimos de polegada e a pressão de atomização igual a 140 bar, sem qualquer diluição ou diluído até 5% com água.</p> <p>Tempo de secagem : 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.</p> <p>Para demãos seguintes: 3 a 4 horas, nas mesmas condições.</p> <p>Lavagem da ferramenta : Com água.</p>							
RENDIMENTO	<p>Em paredes lisas - 10 a 15 m²/litro/demão.</p> <p>Em paredes ásperas - 7 a 8 m²/litro/demão.</p>							
PRODUTOS PARA ACABAMENTO								
FORMATO(S)	750 ml, 4 e 15 Litros*.							
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses.							
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>(a) Os valores indicados são os da cor Branca.</p> <p>Em aplicações com pistola airless, obtêm-se rendimentos inferiores aos acima indicados, ou seja, filmes com maior espessura, daí resultando um aumento no tempo de secagem.</p> <p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc, com produtos da nossa Empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p>							
ESQUEMA(S) DE PINTURA								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ISOLAMENTO /SELAGEM</th> <th>LAVAGEM DAS PAREDES</th> <th>ACABAMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Plastron Aquoso 020-0200 Selastuc 020-0260 </td> <td> Robbilava </td> <td> CHARME EXTREME ULTRA-MATE 033- </td> </tr> </tbody> </table>	ISOLAMENTO /SELAGEM	LAVAGEM DAS PAREDES	ACABAMENTO	Plastron Aquoso 020-0200 Selastuc 020-0260	Robbilava	CHARME EXTREME ULTRA-MATE 033-	
ISOLAMENTO /SELAGEM	LAVAGEM DAS PAREDES	ACABAMENTO						
Plastron Aquoso 020-0200 Selastuc 020-0260	Robbilava	CHARME EXTREME ULTRA-MATE 033-						
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO								
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.							
GARANTIAS								
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .							
Informação Técnico - Comercial : CC 274 12.1 15-06-2012 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES								