

Tinta aquosa extra suave
CHARME VELOURS

031-

DESCRIÇÃO	Tinta aquosa semi-mate extra suave ao toque, para a decoração de interiores.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes interiores, em pinturas novas e repinturas, sempre que se pretenda um acabamento de elevada qualidade no grau de brilho semi-mate.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Toque aveludado - Excelente lacagem e acabamento - Lavável - Boa opacidade - Fácil de aplicar
COR(ES)	Branco + milhares de cores claras, médias e fortes, disponíveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer (bases 1000, 4000 e 6000).
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p>Brilho: Semi-Mate Densidade: 1.34± 0.03 (a) Viscosidade de aprovação: 95 - 100 KU / 25°C Ponto de inflamação: Não inflamável Teor em sólidos: 55 ± 1 % (a) COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 30 g/l COV</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>Pintura de raiz A superfície a pintar deve estar seca e perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc.</p> <p>Isolamento: Recomenda-se a utilização do Primário Plastron Aquoso Anti Fungos e Algas e Anti-Alcalino, 020-0200, diluído 1:1 com água.</p> <p>Selagem: Aconselha-se a aplicação do Selastuc - Primário Promotor de Opacidade, 020-0260, sempre que a cor do substrato não seja uniforme ou na repintura de cores médias/fortes. Para casos particulares (p.e. paredes com esfarelamento, com salitre, etc.), consulte-nos.</p> <p>Repinturas Se a pintura antiga estiver em bom estado é suficiente proceder-se à limpeza e desengorduramento com Robbilava, diluído à razão de uma colher de sopa para 1 litro de água. A aplicação de uma nova camada de acabamento só deve ser feita depois de uma lixagem cuidadosa. No caso de uma pintura antiga estar em mau estado, será necessário remover toda a tinta em desagregação. No caso de uma caição, a cal deverá ser totalmente eliminada. O esquema final de pintura a adoptar nestes casos deverá ser idêntico ao de uma pintura de raiz. Deve ter-se em atenção que para se obter o mais alto nível de acabamento é necessário assegurar, em qualquer dos casos, um perfeito nivelamento da superfície.</p>
APLICAÇÃO	<p>Ferramentas: Rolo anti-gota, trincha de 4" ou 5" ou pistola airless. Diluição e nº de demãos: Uma 1ª demão de tinta diluída com 10% de água, mais duas demãos diluídas com 20% para a obtenção da melhor lacagem.</p>

Para acabamentos menos exigentes, aplicar uma 1ª demão diluída com 5 a 10 % de água e uma 2ª demão tal qual, ou com ligeira diluição para facilitar a aplicação.
Na aplicação à pistola airless (por exº da marca Graco, Ultramax 695), utilizar o bico de 15 milésimos de polegada e a pressão de atomização igual a 140 bar, sem qualquer diluição ou diluído até 5% com água.

Tempo de secagem : 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.

Para demãos seguintes: 3 a 4 horas, nas mesmas condições.

Lavagem da ferramenta : Com água.

RENDIMENTO

Em paredes lisas - 10 a 15 m²/litro/demão.

Em paredes ásperas - 7 a 8 m²/litro/demão.

PRODUTOS PARA ACABAMENTO

FORMATO(S)

750ml, 4 e 15L

PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM

18 meses.

OUTRAS INFORMAÇÕES

(a) Os valores indicados são os da cor Branca.

Em aplicações com pistola airless, obtêm-se rendimentos inferiores aos acima indicados, ou seja, filmes com maior espessura, daí resultando um aumento no tempo de secagem.

O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc, com produtos da nossa Empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

ISOLAMENTO /SELAGEM	LAVAGEM DAS PAREDES	ACABAMENTO
Plastron Aquoso 020-0200 Selastuc 020-0260	Robbilava	Charme Velours Semi-Mate 031-

PROPORÇÕES

CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 275 12.1

15-06-2012 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES