

Tinta texturada fina, 100% acrílica, para exterior e interior

TEXTIFIN

049-

DESCRIÇÃO	Tinta aquosa 100% acrílica de aspecto areado fino, proporcionando um acabamento mate.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes exteriores e interiores, em pinturas novas e repinturas. É recomendada para a protecção e decoração de reboco, cimento, betão, etc. no exterior. Também recomendada para o interior, pois confere um excelente acabamento decorativo devido ao seu aspecto areado fino.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Excelente durabilidade - Bom poder enchedor - Disfarça pequenas imperfeições e oculta microfissuras estáticas - Bom acabamento - Boa resistência e impermeabilidade à água - Película com boa resistência ao desenvolvimento de fungos e algas - Fácil de aplicar, permitindo o acabamento com rolo de pelo ou rolo rugo
COR(ES)	Branco e cores claras ou médias disponíveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer (Bases 1000 e 4000).
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p>Brilho : Mate</p> <p>Densidade : 1.45 - 1.53</p> <p>Viscosidade : 130 - 132 KU/25C° (a)</p> <p>De notar que este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem da tinta .</p> <p>Teor de sólidos : 51 ± 2%</p> <p>Permeabilidade ao vapor de água : Ensaio efectuado segundo a norma NP EN ISO 7783 pelo LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil) (b)</p> <p>$V = 58 \text{ (g/m}^2 \cdot \text{d)}$</p> <p>$S_d \text{ (321}_{\text{um}}) = 0.34 \text{ m}$</p> <p>Ponto de inflamação : Não inflamável</p> <p>COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 30 g/l COV.</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>Pintura de raiz :</p> <p>A superfície a pintar deve estar perfeitamente seca e limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc.</p> <p>Repinturas :</p> <p>Deve assegurar-se que a tinta velha oferece uma chave conveniente, para o que será necessário remover toda a tinta em desagregação. No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada. Na reparação de fendas, utilizar o betume em pó Aguaplast Standard para interiores, e o Aguaplast Exterior para exteriores. Para fendas rebeldes, recomenda-se o uso do Aguaplast Fibra .</p>
APLICAÇÃO	<p>Ferramentas : Escova ou trincha e rolo.</p> <p>Diluição e nº de demãos: Para a preparação da superfície, aplicar à escova ou rolo a tinta diluída até cerca de 20% de água; no acabamento, aplicar 1 a 2 demãos, a rolo, sem diluição.</p> <p>Tempo de secagem: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos</p>

	20°C. Para demãos seguintes : 4 a 6 horas nas mesmas condições. Lavagem da ferramenta : Com água.
RENDIMENTO	3 a 4 m ² /litro/demão, dependendo da natureza do suporte.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	5 e 15 litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p> <p>(a) Os valores indicados são os da cor Branca .</p> <p>(b) Este ensaio foi efectuado pelo LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil: ver Boletim de Ensaio n.º B53 NMO, de Março 2011.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto .
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .
Informação Técnico - Comercial : CC 276 12.1 06-02-2012 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES	