

Esmalte sintético para Interior e Exterior
SMP BRILHANTE - N.º1 Lacagem

032-

DESCRIÇÃO	Esmalte sintético brilhante de elevada qualidade, baseado em resinas alquídicas especiais e pigmentado com dióxido de titânio rutilo e pigmentos corados resistentes à luz e à intempérie.
UTILIZAÇÃO	Como acabamento brilhante para a esmaltagem de madeira e metais, em exterior ou interior.
PROPRIEDADES	<p>Ótima lacagem</p> <p>Excelente poder enchedor</p> <p>Boa opacidade</p> <p>Boa secagem</p> <p>Bom espalhamento / aplicabilidade</p> <p>Boa dureza e flexibilidade</p> <p>Possui muito boa retenção de cor e brilho</p> <p>Quando bem seco, resiste ao vapor de água, tornando possível o seu emprego em casas de banho, cozinhas e lavandarias.</p>
COR(ES)	Branco, cores prontas e milhares de cores claras, médias e fortes disponíveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer (bases 1000, 4000 e 6000).
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p>Brilho : Brilhante</p> <p>Densidade : 1.22 ± 0.03 (a)</p> <p>Viscosidade : 80 - 90KU/25°C</p> <p>Ponto de inflamação : 23 - 61°C</p> <p>COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/d): 300 g/l (2010). Este produto contém no máx. 299 g/l COV</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p><u>Pintura de Raiz</u></p> <p>MADEIRA</p> <p>Lixagem - Aconselha-se a lixagem com lixa fina.</p> <p>Imunização - É aconselhável um tratamento prévio da madeira virgem com Imunizador Incolor Cuprinol, 030-0004, deixando secar durante 4 dias.</p> <p>Betume - Betume Acrílico, 020-1001, que deverá ser devidamente lixado.</p> <p>Subcapa - Subcapa Universal, 034-.</p> <p>SUPERFÍCIES METÁLICAS</p> <p>Remoção da ferrugem - É indispensável eliminar totalmente a ferrugem antes da aplicação dos primários anticorrosivos. Para auxiliar a remover a ferrugem, recomenda-se o Removedor de Ferrugem, 928-0010/11.</p> <p>Primários</p> <p>a) Para metais ferrosos - Robbifer de Secagem Rápida, 021-028X; Primalac, 020-011X.</p> <p>b) Para metais não ferrosos - Primalac, 020-011X.</p> <p><u>Repintura</u></p> <p>Pintura em bom estado - Após limpeza com Robbilava Universal, 909-000X, caso existam manchas de óleos ou outras gorduras, lava-se, seca-se e dá-se uma passagem de lixa fina, antes da aplicação do esmalte.</p> <p>Pintura em mau estado - Proceda-se à decapagem de todo o esmalte com Decapante, 928-000X, usando betumadeira e protegendo as mãos com luvas de borracha. Em seguida, lava-se bem a superfície, deixa-se secar e procede-se como na pintura de raiz.</p>

Recomendações Especiais: As superfícies a esmaltar devem estar bem secas e isentas de gorduras, poeira ou outras impurezas. Antes de se proceder à esmaltagem, é recomendável a aplicação de uma subcapa à cor aproximada do acabamento, que deverá ser devidamente lixada.

APLICAÇÃO	<p>Ferramentas : Trincha, rolo de esmalte ou pistola convencional. Diluição e nº de demãos : 2 demãos tal qual o produto é fornecido. Tempo de secagem : Ao tacto: 2 a 3 horas. Para demãos seguintes: 16 a 24 horas. Para utilização / manuseamento: 12 a 16 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. (A ocorrência simultânea de baixa temperatura e elevada humidade ocasiona tempos de secagem e cura mais longos do que os habituais podendo influenciar o comportamento do filme de tinta) Lavagem da ferramenta : Robbilava Universal , 909-000X; Diluente Sintético , 927-00X.</p>
RENDIMENTO	14 a 16 m ² /litro/demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	1/4, 3/4 e 4 litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	2 anos.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>* A cor Cinzento Prateado, 032-0060, não deverá ser misturada com as restantes cores da série 032-. Em caso de dúvida sobre a aplicação desta cor, favor consultar a respectiva Informação Técnico-Comercial (ITC C.C. 262). * O produto não deverá ser aplicado quando a temperatura ambiente for inferior a 5° C ou superior a 35°C. * O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p>

ESQUEMA(S) DE PINTURA

I - ESMALTAGEM DE MADEIRAS

TIPO DE OPERAÇÃO	ESMALTAGEM	REPINTURA	
		Esmalte em bom estado	Esmalte em mau estado
DECAPAGEM	-	-	Decapante 928-000X
LIMPEZA	-	Robbilava Universal 909-000X	-
IMUNIZAÇÃO	Imunizador Incolor Cuprinol 030-0004	-	Imunizador Incolor Cuprinol 030-0004
LIXAGEM	Lixa Fina	Lixa Fina	Lixa Fina
BETUME (lixagem)	Betume Acrílico 020-1001	-	Betume Acrílico 020-1001
SUBCAPA (lixagem)	Subcapa Universal 034-	Subcapa Universal 034-	Subcapa Universal 034-
ACABAMENTO	SMP Brilhante 032-		

II - SUPERFÍCIES METÁLICAS FERROSAS

TIPO DE OPERAÇÃO	PINTURA DE RAIZ		REPINTURA	
	Com ferrugem	Sem ferrugem	Esmalte em bom estado	Esmalte em mau estado
DECAPAGEM	-	-	-	Decapante

				928-000X
REMOÇÃO DA FERRUGEM	Removedor de Ferrugem 928-0010/11	-	-	Removedor de Ferrugem 928-0010/11
LIXAGEM	Lixa Fina	Lixa Fina	Lixa Fina	Lixa Fina
DESENGOR - DURAMENTO	Diluyente Sintético 927-000X	Diluyente Sintético 927-000X	Robbilava Universal 909-000X	Diluyente Sintético 927-000X
PRIMÁRIO (lixagem)	Robbifer SR 021-028X Primalac 020-011X	Robbifer SR 021-028X Primalac 020-011X	-	Robbifer SR 021-028X Primalac 020-011X
SUBCAPA (lixagem)	Subcapa Universal 034-	Subcapa Universal 034-	-	Subcapa Universal 034-
ACABAMENTO	SMP Brilhante 032-			

III - SUPERFÍCIES METÁLICAS NÃO FERROSAS

TIPO DE OPERAÇÃO	PINTURA DE RAIZ E REPINTURA
DECAPAGEM	-
REMOÇÃO DA FERRUGEM	-
LIXAGEM	Lixa Fina
DESERGORDURAMENTO	Diluyente Sintético 927-000X
PRIMÁRIO (lixagem)	Primalac 020-011X
SUBCAPA (lixagem)	Subcapa Universal 034-
ACABAMENTO	SMP Brilhante 032-

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

(a) - Valores do Branco.

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 012 14.2

09-01-2014 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES