

Esmalte Meio-Brilho para Interior

CASCA D' OVO

036-

DESCRIÇÃO	Esmalte sintético meio-brilho, baseado em resinas de poliuretano e pigmentado com dióxido de titânio rutilo, pigmentos corados e cargas inertes.
UTILIZAÇÃO	Como acabamento meio-brilho, para uso no interior sobre madeira e superfícies metálicas, devidamente preparadas.
PROPRIEDADES	* Excelente lacagem. * Perfeita regularidade de brilho. * Muito boa dureza.
COR(ES)	Branco e milhares de cores claras disponíveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer (base 1000).
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho : Meio-Brilho Densidade : 1.34 ± 0.03 (a) Viscosidade : 80-90 KU/25°C Ponto de inflamação : 23 - 61°C COV's : Valor limite da UE para este produto (subcat. A/d): 300 g/l (2010). Este produto contém no máx. 299 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<u>Pintura de Raiz</u> MADEIRA Lixagem - Aconselha-se a lixagem com lixa fina. Imunização - É aconselhável um tratamento prévio da madeira virgem com Cuprinol Incolor , deixando secar durante 4 dias. Betume - Betume Acrílico . Deverá ser devidamente lixado. Subcapa - Subcapa Universal , 034- SUPERFÍCIES METÁLICAS Remoção da ferrugem - É indispensável eliminar totalmente a ferrugem antes da aplicação dos primários anticorrosivos. Para auxiliar a remover a ferrugem, recomenda-se o Removedor de Ferrugem . Primários a) Para metais ferrosos Primalac , 020-011.; Robbifer de Secagem Rápida , 021-028. b) Para metais não ferrosos Primalac , 020-011. Todo Terreno , 021-030. <u>Repintura</u> Pintura em bom estado - Após limpeza com Robbilava , caso existam manchas de óleos ou outras gorduras, lava-se, seca-se e dá-se uma passagem de lixa fina, antes da aplicação do esmalte. Pintura em mau estado - Procede-se à decapagem de todo o esmalte com Decapante , usando betumadeira e protegendo as mãos com luvas de borracha . Em seguida, lava-se bem a superfície, deixa-se secar e procede-se como na pintura de raiz. Recomendações Especiais: As superfícies a esmaltar devem estar bem secas e isentas de gorduras, poeira ou outras impurezas. Antes de se proceder à esmaltagem, é recomendável a

	aplicação de uma subcapa à cor aproximada do acabamento, que deverá ser devidamente lixada.
APLICAÇÃO	<p>Ferramentas : Trincha ou rolo de esmalte.</p> <p>Diluição e nº de demãos : 2 demãos tal e qual o produto é fornecido.</p> <p>Tempo de secagem : Ao tacto: 2 a 4 horas. Para demãos seguintes: 24 horas. Para utilização / manuseamento: 8 a 10 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.</p> <p>Lavagem da ferramenta : Com Robbilava ou Diluyente, 018-0007.</p>
RENDIMENTO	10 a 12 m ² /litro/demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	1/4 (branco), 3/4 e 4 litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	2 anos.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>* O esmalte Casca d'Ovo está a ser usado cada vez mais em decorações de interior, pois oferece um brilho suave e acetinado que se coaduna perfeitamente com o mate das paredes.</p> <p>* Este esmalte é dotado de um brilho muito homogéneo, o que não é possível obter pela mistura de um esmalte brilhante com um fosco, por melhor qualidade que possuam. Tais misturas conduzem a lacagens pobres, agravadas pelo facto das vergadas da trincha acusarem diferenças de brilho.</p> <p>* Ainda neste seguimento e devido a matérias-primas especiais utilizadas na fórmula do Casca d'Ovo, o grau de brilho característico deste esmalte só será atingido ao fim de 3 a 4 dias, após a sua aplicação.</p> <p>* O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	

I- ESMALTAGEM DE MADEIRAS

TIPO DE OPERAÇÃO	ESMALTAGEM DE RAIZ	REPINTURA	
		Esmalte em bom estado	Esmalte em mau estado
DECAPAGEM	-	-	Decapante
LIMPEZA	-	Robbilava (se necessário)	-
IMUNIZAÇÃO	Cuprinol	-	Cuprinol
LIXAGEM	Lixa Fina	Lixa Fina	Lixa Fina
BETUME (lixagem)	Acrílico	-	Acrílico
SUBCAPA (lixagem)	Subcapa Universal 034-	Subcapa Universal 034-	Subcapa Universal 034-
ACABAMENTO	Casca d'Ovo 036-		

II- SUPERFÍCIES METÁLICAS FERROSAS

TIPO DE OPERAÇÃO	PINTURA DE RAIZ		REPINTURA	
	Com ferrugem	Sem ferrugem	Esmalte em bom estado	Esmalte em mau estado
DECAPAGEM	-	-	-	Decapante

REMOÇÃO DA FERRUGEM	Removedor de Ferrugem	-	-	Removedor de Ferrugem
LIXAGEM	Lixa Fina	Lixa Fina	Lixa Fina	Lixa Fina
DESENGOR - DURAMENTO	Diluyente 018-0007	Diluyente 018-0007	Robbilava (se necessário)	Diluyente 018-0007
PRIMÁRIO (lixagem)	Primalac ou Robbifer de Secagem Rápida	Primalac ou Robbifer de Secagem Rápida	-	Primalac ou Robbifer de Secagem Rápida
SUBCAPA (lixagem)	Subcapa Universal 034-	Subcapa Universal 034-	-	Subcapa Universal 034-
ACABAMENTO	Casca d'Ovo 036-			

III - SUPERFÍCIES METÁLICAS NÃO FERROSAS

TIPO DE OPERAÇÃO	PINTURA DE RAIZ E REPINTURA
DECAPAGEM	-
REMOÇÃO DA FERRUGEM	-
LIXAGEM	Lixa Fina
DESENGOR - DURAMENTO	Diluyente 018-0007
PRIMÁRIO (lixagem)	Primalac 020-011. Todo Terreno 021-030.
SUBCAPA (lixagem)	Subcapa Universal 034-
ACABAMENTO	Casca d'Ovo 036-

PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

(a) - Valores do branco.

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.