

Tinta Plástica para interior e exterior

ROBBIPLAST

080-

DESCRIÇÃO	Tinta plástica mate, baseada numa dispersão aquosa de copolímeros estireno -acrílicos, pigmentos e cargas seleccionadas, destinada à pintura de paredes interiores e exteriores.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes interiores e exteriores, em pinturas novas e repinturas.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">* Resistente à lavagem e à esfrega* Elevada opacidade* Boa durabilidade* Resistente a fungos e algas* Bom acabamento* Fácil de aplicar
COR(ES)	Branco e milhares de cores claras e médias, disponíveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer (bases 1000 e 4000). As cores afinadas a partir da base 4000 não devem ser aplicadas no exterior.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho : Mate Densidade : 1,45 +/- 0.03 Viscosidade : 94 - 100 KU/25°C (*) Teor de sólidos : 56 +/- 1% Ponto de inflamação : Não inflamável COV's : Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 30 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Pintura de Raiz A superfície a pintar deve estar perfeitamente seca e limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa e outros contaminantes. Isolamento: Recomenda-se em interiores e exteriores, a aplicação do Primário Plastron Aquoso Anti -Fungos e Algas e Anti -Alcalino , ref. 020-0200. Selagem: Sempre que o substrato a pintar não apresente cor uniforme, aconselha-se a aplicação do Primário Promotor de Opacidade Selastuc , ref. 020-0260. Para casos particulares, por exemplo, paredes com esfarelamento, com salitre, etc., é favor consultar-nos. Repinturas Deve assegurar-se que a tinta velha oferece uma chave conveniente, para o que será necessário remover toda a tinta em desagregação. No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada. Uma lixagem prévia com a Lixa Garnet Fina é recomendável, para disfarçar pequenas irregularidades. Na reparação de fendas, usar o betume em pó Aguaplast Standard para interiores e o Aguaplast Exterior para exteriores. Caso se trate de fendas rebeldes, no interior ou exterior, utilizar o betume Aguaplast Fibr a. Para reparados, recomenda-se o uso do betume em pasta Aguaplast Cima .

A operação de limpeza e desengorduramento das paredes deve ser feita com **Robbilava**, diluído à razão de uma colher de sopa para 1 litro de água.

No isolamento, selagem e casos particulares, proceder como no caso de uma pintura de raiz.

APLICAÇÃO

Ferramentas : Trincha, rolo ou pistola.

Diluição e nº de demãos : Aplicar 2 ou 3 demãos de tinta **Robbiplast**. A diluição é feita com água nas seguintes proporções:

- 1ª demão: 10%
- Restantes: 5 a 10%

Tempo de secagem :

- Ao tacto: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.
- Para demãos seguintes: 2 a 3 horas, nas mesmas condições.

Lavagem da ferramenta : Com água

RENDIMENTO

Paredes lisas - 10 a 15 m² / Litro / Demão.

Paredes areadas - 7 a 10 m² / Litro / Demão.

PRODUTOS PARA ACABAMENTO

FORMATO(S)

1, 5 e 15 litros.

PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM

Aproximadamente 18 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Não se deverá efectuar a aplicação do Robbiplast quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C, quando estiver a chover ou se preveja que venha a chover nos dias imediatos à aplicação da tinta, quando estiver vento forte (especialmente se for quente e seco) ou quando as paredes estiverem geladas ou expostas à acção directa e intensa dos raios solares.

- Em aplicações com pistola airless obtêm-se rendimentos inferiores aos acima indicados, ou seja, filmes com maior espessura, daí resultando um aumento no tempo de secagem.

- O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc, com produtos da nossa Empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

(*) Os valores indicados são os da cor Branca.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

REPARAÇÃO DE FENDAS	LIXAGEM	REPARADOS	LAVAGEM DAS PAREDES	ISOLAMENTO E SELAGEM	ACABAMENTO
Aguaplast Standard (Interior) Aguaplast Exterior (Exterior) Aguaplast Fibra (Int. e Ext.)	Lixa Garnet Fina	Aguaplast Cima	Robbilava	Plastron Aquoso 020-0200 Selastuc 020-0260	Robbiplast 080-

PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.