

Revestimento Texturado para Interior e Exterior

## AQUORTEX

o88-

DESCRIÇÃO	Tinta de acabamento, texturada, baseada numa dispersão aquosa especial e pigmentada com dióxido de titânio rutilo, pigmentos corados resistentes aos álcalis e cargas inertes. O elemento texturante é a areia.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes exteriores e interiores, em pinturas novas e repinturas.
PROPRIEDADES	É recomendada para o revestimento de paredes, sobre rosconi ou reboco desempenado. Substitui com grandes vantagens os sistemas convencionais, pois não requer uma preparação tão cuidadosa da parede. A alta espessura do filme e o seu acabamento texturado, disfarçam as imperfeições do substrato. Com a utilização desta tinta, há economia de tempo, mão de obra e materiais.
COR(ES)	Branco.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<b>Brilho:</b> Mate <b>Densidade:</b> $1.52 \pm 0.05$ (a) <b>Viscosidade de aprovação:</b> 138 - 139 RU/25°C De notar que este valor aumenta com o tempo de armazenagem da tinta. <b>Ponto de inflamação:</b> Não inflamável <b>Teor de sólidos:</b> $72 \pm 1\%$ (a) <b>COV's:</b> Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 30 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<b>Pintura de raiz</b> A superfície a pintar deve estar seca e perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. <b>Repinturas</b> Deve primeiramente assegurar-se que a tinta velha oferece uma chave conveniente, para o que será necessário remover toda a tinta em desagregação. No caso de uma caição, a cal deverá ser totalmente eliminada. Na reparação de fendas, recomenda-se o uso de <b>Aguaplast Exterior</b> e/ou <b>Aguaplast Standard</b> , no caso de reparação de paredes interiores. Para fendas rebeldes, no interior ou no exterior, recomenda-se o uso de <b>Aguaplast Fibra</b> . Na operação de lavagem das paredes recomenda-se a sua limpeza e desengorduramento com <b>Robbilava</b> , diluído à razão de uma colher de sopa para 1 litro de água.
APLICAÇÃO	<b>Ferramentas:</b> Escova ou trincha e rolo ou pistola. <b>Diluição e nº de demãos:</b> Para a preparação da superfície, pode ser diluída com cerca de 20% de água; no acabamento, aplicar a tinta à viscosidade de fornecimento com escova própria, seguidamente picá-la com a mesma escova ou rolo próprio. Na aplicação à pistola, recomenda-se a aplicação com a pistola <b>Texspray RTX 1500</b> , Bico 4mm, pressão 1/4 max (bar). <b>Tempo de secagem:</b> 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C Para demãos seguintes: 3 a 4 horas, nas mesmas condições. <b>Lavagem da ferramenta:</b> Com água.
RENDIMENTO	1 a 1,5 m <sup>2</sup> /litro
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	15 litros

PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>- Se existir acumulação de fungos ou algas na superfície a pintar ou a repintar , deve proceder-se a uma raspagem, seguida de uma limpeza com água e lixívia (e nos casos mais graves, com jacto de água a alta pressão), lavagem novamente com água, e por fim a aplicação do <b>Desinfetante Aquoso</b> .</p> <p>- Em situações de elevada humidade ambiental é aconselhável adicionar à tinta o <b>Aditivo Anti-Fungos e Anti -Algas</b>, com o fim de aumentar a sua resistência ao desenvolvimento de fungos e algas.</p> <p>- O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p> <p>(a) Os valores indicados são os da cor Branca.</p>

#### ESQUEMA(S) DE PINTURA

SUPERFÍCIE	PREPARAÇÃO	ACABAMENTO
PINTURA DE RAIZ SUPERFÍCIES POUCO AGRESSIVAS	Uma demão de <b>Aquortex</b> , série 088-, diluída com 20% de água	Aplicação de demão de <b>Aquortex</b> , sem diluição
REPINTURA SUPERFÍCIES POUCO AGRESSIVAS	Uma demão de <b>Aquortex</b> , série 088-, diluída com 20% de água	
PINTURA DE RAIZ OU REPINTURA DE SUPERFÍCIES MUITO AGRESSIVAS (Salitrosas ou com muita alcalinidade )	Uma demão de <b>Primário Plastron Aquoso Anti -Fungos e Algas e Anti -Alcalino</b> , 020-0200. Uma demão de <b>Aquortex</b> , série 088-, diluída com 20% de água	
SUPERFÍCIES COM FENDAS	<b>Aquaplast Exterior</b> , <b>Aguaplast Fibra</b> ou <b>Aguaplast Standard</b> (no interior) Uma demão de <b>Aquortex</b> , série 088-, diluída com 20% de água	

#### PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA Consultar a Ficha de Segurança do produto.

#### GARANTIAS

NOTA As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 061 12.1

29-06-2012 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES