

Para Interior e Exterior

VERNIZ PARA METAIS E PEDRA

040-0020

DESCRIÇÃO	Verniz incolor baseado numa resina especial com boa durabilidade exterior .
UTILIZAÇÃO	<p>Protecção e decoração de metais e pedra, incluindo perfis de alumínio (tal qual), no interior e exterior. Pode ser aplicado em peças decorativas já enferrujadas, realçando o efeito decorativo fornecido pela corrosão.</p> <p>Ideal para aplicar em molduras, frisos e outros apontamentos de mobiliário (no interior e jardins) ou objectos de decoração de metal e pedra.</p>
PROPRIEDADES	<p>Protecção eficaz das superfícies, quando adequadamente aplicado.</p> <p>Contribui para uma boa manutenção do aspecto e para uma longa durabilidade dos metais e da pedra no exterior.</p>
COR(ES)	Incolor
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p>Brilho: Brillhante</p> <p>Densidade: 0,91 ± 0,02</p> <p>Viscosidade: 1p/C&P/25°C</p> <p>Ponto de inflamação: < 23°C</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>Limpeza - Desengordurar com Robbilava, em pedra ou com Diluyente, 608-0001 em metais, quando existirem manchas de óleos ou outros contaminantes .</p> <p>Recomendações Especiais:</p> <p>As superfícies devem estar bem secas e limpas de gorduras , poeira ou outras impurezas. No caso de aplicação sobre alvenarias, em virtude do grau de impermeabilização obtido pelo verniz, é muito importante que elas estejam bem secas e não contenham quantidade apreciável de sais solúveis.</p> <p>No caso de aplicações sobre superfícies enferrujadas, deverá ter-se o cuidado de retirar a ferrugem solta com o auxílio de uma escova de aço e/ou lixa.</p>
APLICAÇÃO	<p>Ferramentas: Trincha, rolo de esmalte ou pistola.</p> <p>Diluição e nº de demãos: Quando aplicado à trincha ou a rolo, não deve ser diluído, embora suporte diluições com 5 a 10%, em volume, do Diluyente , 608-0001.</p> <p>Quando aplicado à pistola, deve ser diluído com 30%, em volume, do Diluyente, 608-0001.</p> <p>Tempo de secagem:</p> <p>Ao tacto: 30 minutos.</p> <p>Para demãos seguintes: 4 a 8 horas.</p> <p>Para utilização/manuseamento: 1 hora em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.</p> <p>Lavagem da ferramenta: Com Robbilava ou Diluyente, 608-0001.</p>
RENDIMENTO	7 a 12 m ² /litro/demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	1/4, 3/4 e 4 litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	36 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>É recomendável a aplicação de 1 demão no interior e 2 demãos no exterior.</p> <p>Sobre superfícies enferrujadas, deverão ser aplicadas 3 demãos, de modo a garantir-se um adequado efeito de barreira.</p>

Sobre pedra, deve aplicar-se com pouco filme, para o que se recomenda uma diluição maior .
É desaconselhada a aplicação do Verniz para Metais e Pedra sobre perfis de alumínio lacados .

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto .

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

Informação Técnico - Comercial : CC 023 12.1

02-07-2012 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES