

## TINTA ESPECIAL PARA PISCINAS

016-3010 Azul Mar 016-3011 Azul 016-3012 Branco

DESCRIÇÃO	Tinta para piscinas baseada em resinas de borracha clorada e pigmentada com pigmentos de alta qualidade e cargas inertes.
UTILIZAÇÃO	Pintura de piscinas novas ou já pintadas, de cimento. Pintura de piscinas de fibra acrílica.
PROPRIEDADES	* Protecção duradoura. * Secagem rápida.
COR(ES)	Branco, Azul e Azul Mar.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<b>Brilho:</b> Fosco <b>Densidade:</b> 1.28 +/- 0.03 (a) <b>Viscosidade:</b> 82 - 86 KU/25°C (a) <b>Ponto de inflamação:</b> 23 - 61°C
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<b>Piscinas novas, de cimento:</b> Manter cheia de água durante dois meses após a sua construção. Após este período, e depois de vazia, lavá-la com uma solução de ácido clorídrico em água (1 parte de ácido em 3 de água) e enxaguar muito bem com abundante água limpa. Após secagem (48 horas) proceder à pintura. <b>Piscinas, em cimento, já pintadas:</b> Eliminar toda a tinta em mau estado com escova de aço ou betumadeira; caso exista contaminação por fungos, efectuar uma limpeza com lixívia, lavar com água e de seguida aplicar o <b>Desinfectante Aquoso</b> , 013-0160. Deixar secar e proceder à pintura. <b>Piscinas em fibra acrílica:</b> Caso exista contaminação por fungos, efectuar uma limpeza com lixívia e lavar com água. Deixar secar, lixar o substrato e proceder à aplicação de 1 demão do <b>Primário Siloxan</b> , 021-0008, procedendo de seguida à pintura.  <b>Precauções Especiais:</b> A superfície a pintar deverá estar limpa e seca. Não pintar com tempo muito húmido ou com sol directo. Aplicar com temperaturas ambientes entre 10 °C e 32°C, aproximadamente. Uma vez pintada, a piscina deverá permanecer vazia durante 1 a 2 semanas.  O comportamento da pintura depende fortemente da existência de um isolamento exterior das paredes da piscina, realizado de modo adequado. Caso este não exista, ou não seja adequado, não nos é possível dar qualquer prognóstico sobre o comportamento da pintura.
APLICAÇÃO	<b>Ferramentas:</b> Trincha ou rolo. <b>Diluição e n.º de demãos:</b> Em piscinas de cimento, aplicar duas demãos de tinta, a 1ª diluída com o Diluente, 614-0005 até 20%, a 2ª sem qualquer diluição. A 1ª demão deverá ser aplicada à trincha, para garantir a máxima penetração da tinta. Em piscinas de fibra acrílica, aplicar, após o primário, duas demãos de tinta, sendo a 1ª diluída com o Diluente 614-0005 até 5% e a 2ª sem qualquer diluição.  <b>Tempo de secagem:</b>

	<p>Ao tacto: 30 minutos.          Para demãos seguintes: 4 a 6 horas.          Para utilização: 1 a 2 semanas.  <b>Lavagem da ferramenta:</b> Com Diluente, 614-0005.</p>
RENDIMENTO	10 a 12 m <sup>2</sup> /litro/demão.
FORMATO(S)	Branco: 4 litros. Cores: 3/4 e 4 litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>A Tinta Especial para Piscinas poderá ser aplicada em piscinas que irão conter água do mar. Contudo, nestas condições mais agressivas, a durabilidade da pintura será inferior.</p> <p>(a) Os valores indicados são os da cor Branca.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
<p>Informação Técnico - Comercial : CC 117 06.1          18-10-2006 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES</p>	