

Para Interior e Exterior

PRIMÁRIO ANTI -SALITRE

020-0401

DESCRIÇÃO	Primário epoxídico de base aquosa (2 componentes), dotado de excelentes propriedades de adesão, para paredes sujeitas a migração da humidade.
UTILIZAÇÃO	Como primário selante de humidade e conseqüente crescimento de bolores, em interiores e exteriores, para evitar ou retardar o aparecimento de salitre, conforme a menor ou maior salinidade dos substratos.
PROPRIEDADES	Fácil preparação. Excelente adesão em superfícies secas. Mantém a adesão nas paredes sujeitas à migração de humidade.
COR(ES)	Branco.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 29 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de bolores. Partículas em desagregação, devem ser completamente removidas.
APLICAÇÃO	Ferramenta : Trincha. Diluição e nº de demãos : 2 demãos, tal qual o produto é fornecido (após a catalisação). Logo que a 1ª demão esteja seca ao tacto, preparar a mistura para a 2ª demão e aplicar. Remover imediatamente todos os salpicos com água e detergente. Tempo de secagem : Ao tacto - 1 hora. Em profundidade - 24 horas. Tempo para aplicação do acabamento : 1 a 5 dias. Lavagem das ferramentas : Com água e detergente, logo após o uso.
RENDIMENTO	1ª demão: 4,5 a 7,5 m ² /litro. 2ª demão: 10 m ² /litro.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Qualquer tinta de água Robbialac, desde que adequada para a área a pintar.
FORMATO(S)	1 litro.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	2 anos, desde que os 2 componentes se mantenham separados e armazenados em boas condições.
OUTRAS INFORMAÇÕES	- Não usar com temperaturas inferiores a 10°C. - O tempo de vida útil da mistura é de 1 hora, para temperaturas da ordem dos 25°C; não misturar mais do que a quantidade necessária para aplicar numa hora. - O produto não é adequado para paredes sujeitas a humidade causada pela condensação.

- O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO

1:1 em volume. Agitar bem os 2 componentes num recipiente limpo, até se obter uma cor uniforme.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 101 11.1

01-03-2011 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES