

Anti-Fungos e Algas e Anti-Alcalino

PRIMÁRIO PLASTRON AQUOSO

020-0200

DESCRIÇÃO	Primário baseado numa dispersão aquosa de resina sintética especial, copolímera acrílica, pigmentado com dióxido de titânio rutilo, dotado de boas resistências alcalina, a fungos e a algas.
UTILIZAÇÃO	Como 1ª demão sobre paredes virgens, interiores ou exteriores, de reboco ou estuque e também como 1ª demão em repintura de paredes que vão ser decoradas com tintas de base aquosa.
PROPRIEDADES	Regulariza a absorção das paredes. Protege as tintas de acabamento das substâncias alcalinas presentes no substrato, dificultando o aparecimento de eflorescências. Protege as tintas de acabamento de eventuais contaminações por fungos e algas, presentes em paredes contaminadas.
COR(ES)	Ligeiramente esbranquiçado
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Viscosidade de aprovação: 54 - 57 KU/25°C Densidade: 0.98 - 1.08 Ponto de Inflamação: Não inflamável Teor de Sólidos: 21 +/- 1 % COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 29 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	As superfícies devem estar bem secas e isentas de poeiras, gorduras, etc. Na operação de lavagem das paredes, recomenda-se a limpeza e desengorduramento com Robbilava, ref. 013-0055, diluído à razão de uma colher de sopa para 1 litro de água, quando o estado da superfície o justificar. Em paredes contaminadas por fungos ou algas, deve proceder-se a uma raspagem, seguida de limpeza com água e lixívia (nos casos mais graves, com jacto de água de alta pressão) e lavagem, novamente, só com água.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha Diluição e nº de demãos: 1 demão diluída a 100% em volume, com água, em superfícies de porosidade média Tempo de secagem ao tacto: 1 - 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C Tempo para aplicação do acabamento: Aguardar cerca de 2 - 3 horas, antes de aplicar a 1ª demão do acabamento. Lavagem da ferramenta: Com água
RENDIMENTO	Em paredes lisas: 20 - 30 m2/litro/demão Em paredes ásperas: cerca de 10 m2/litro/demão
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Todos os tipos de tinta de base aquosa
FORMATO(S)	3/4L, 4L e 15L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Diluições da ordem dos 100% são normais para este produto. No entanto, o primário deve ser diluído, para aplicação, de acordo com a porosidade da parede a tratar. A uma menor porosidade corresponderá uma maior diluição. A aplicação deve conduzir a um filme contínuo que, ao secar, não fique vidrado.

- O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA**NOTA**

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo

Informação Técnico - Comercial : CC 241 08.1
29-09-2008 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES