

Para Interior e Exterior

SELASTUC - PRIMÁRIO PROMOTOR DE OPACIDADE

020-0260

DESCRIÇÃO	Primário aquoso branco opacificante.
UTILIZAÇÃO	No interior e exterior, sobre paredes virgens de reboco, cimento, estuque, estuque projectado, gesso cartonado, etc., ou já revestidas com tintas convencionais antigas.
PROPRIEDADES	Contribui para a opacidade do sistema em que é utilizado. Admite pintura fácil com tintas de base aquosa.
COR(ES)	Branco.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade: 1.45 ± 0.03 Viscosidade de aprovação: 108 – 112 KU/25°C Ponto de inflamação: Não inflamável. COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 29 g/l COV
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	As paredes devem estar sãs, secas e isentas de poeiras.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha, rolo ou pistola airless. Diluição e Nº de Demãos: Deve aplicar-se uma demão do primário tal como é fornecido. Na aplicação à pistola airless (por exº da marca Graco, Ultramax 695), utilizar o bico de 19 milésimos de polegada e a pressão de atomização igual a 190 bar, sem qualquer diluição ou diluído até 5% com água. Tempo de Secagem: 1–2 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Para demãos seguintes: Aguardar cerca de 2–3 horas antes de aplicar a 1ª demão de acabamento. Lavagem da ferramenta: Com água.
RENDIMENTO	Cerca de 20 m ² /L/demão, dependendo da absorção e tipo de substrato a tratar.
FORMATO(S)	4 e 15 Litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	2 anos.
OUTRAS INFORMAÇÕES	- Após a aplicação da demão do primário, se for necessário efectuar a reparação da parede com massas, deverá aplicar-se nova demão do primário nas zonas reparadas, previamente à aplicação do acabamento. - Em aplicações com pistola airless, obtêm-se rendimentos inferiores ao acima indicado, ou seja, filmes com maior espessura, daí resultando um aumento no tempo de secagem. - O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 234 08.1

29-09-2008 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES