



SITE: www.robbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 2101 378

CC - VIP 133 11.2

Primário Aquoso Opacificante para Interior e Exterior

AquaVip

V20-0001

DESCRIÇÃO	Primário aquoso branco.
UTILIZAÇÃO	No interior e exterior, sobre paredes virgens de reboco, cimento, estuque, estuque projectado, etc. ou já revestidas com tintas convencionais antigas.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">* Promove opacidade do esquema pintura* Uniformiza a absorção do produto final* Aumenta o rendimento do acabamento* Boa penetração no substrato
COR(ES)	Branco.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Mate Densidade: 1,38 - 1,46 Viscosidade: 65 - 75 KU/25°C Ponto de inflamação: Não inflamável COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 29 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	As superfícies a preparar devem estar secas, isentas de impurezas e coesas.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Rolo ou Trincha Diluição e nº de demãos: Aplicar 1 demão de AquaVip diluída entre 20 a 30%, com água. Tempo de secagem: - Ao tacto: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. - Para demãos seguintes: Aguardar cerca de 2 a 3 horas antes de aplicar a 1ª demão de acabamento. Lavagem da ferramenta: Com água.
RENDIMENTO	10 a 12 m ² / Litro, dependendo das condições do substrato.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	1, 5 e 15 Litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>Após a aplicação da demão de primário, se for necessário efectuar a reparação da parede com massas, deverá aplicar-se nova demão do primário nas zonas reparadas, previamente à aplicação do acabamento.</p> <p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 133 11.2
27-10-2011 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES