



SITE: www.robbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 2101 378

CC - VIP 134 11.3

Primário Aquoso Anti-Alcalino para Interior e Exterior

Isoclassic

V20-0002

DESCRIÇÃO	Primário aquoso formulado à base de copolímeros acrílicos e pigmentado com dióxido de titânio.
UTILIZAÇÃO	Como 1ª demão, sobre paredes virgens, interiores ou exteriores, de reboco ou estuque e também como 1ª demão em repintura de paredes que vão ser decoradas com tintas de base aquosa.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">* Anti-Alcalino* Regulariza a absorção do substrato* Aumenta o rendimento do produto de acabamento.* Protege as tintas de acabamento das substâncias alcalinas presentes no substrato, dificultando o aparecimento de eflorescências.
COR(ES)	Branco.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Mate Densidade: 1,22 - 1,30 Viscosidade: 60 - 70 KU/25°C Ponto de inflamação: Não inflamável COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 29 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	As superfícies a preparar devem estar secas, isentas de impurezas e coesas. Na reparação de fendas, utilizar o betume em pó Aguaplast Standard para interiores e o Aguaplast Exterior para exteriores. Para fendas rebeldes, recomenda-se o uso do Aguaplast Fibra . Em paredes contaminadas por fungos ou algas, deve proceder-se a uma raspagem, seguida de limpeza com água e lixívia (nos casos mais graves, com jacto de água de alta pressão) e lavagem, novamente, só com água.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Rolo ou Trincha. Diluição e nº de demãos: Aplicar 1 demão do primário Isoclassic sem diluição. Tempo de secagem: - Ao tacto: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. - Para aplicação do acabamento: aguardar cerca de 2 - 3 horas, antes de aplicar a 1ª demão do acabamento. Lavagem da ferramenta: Com água.
RENDIMENTO	10 a 12 m ² / Litro, dependendo das condições do substrato.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Todos os tipos de tinta de base aquosa.
FORMATO(S)	5 e 15 Litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade

por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 134 11.3
27-10-2011 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES