



SITE: [www.robbialac.pt](http://www.robbialac.pt) | E-MAIL: [robbialac@robbialac.pt](mailto:robbialac@robbialac.pt)

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 2101 378

CC - VIP 132 11.4

Primário Aquoso de Hydro Pliolite® para Interior e Exterior

## HydroViplite

V20-0005

DESCRIÇÃO	Primário formulado à base de resinas Hydro-Pliolite®, indicado como selante para superfícies interiores e exteriores.
UTILIZAÇÃO	Aconselhado para situações onde é necessário considerar efeitos de humidade, alcalinidade e farinação do substrato, funcionando como selante da superfície e 1º demão de qualquer tinta plástica. Para uso no interior e no exterior, em pinturas novas e repinturas.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none"><li>* Bom poder de penetração</li><li>* Resistente à alcalinidade do substrato</li><li>* Regulariza a absorção do acabamento</li><li>* Bom poder de cobertura</li></ul>
COR(ES)	Branco.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<b>Brilho:</b> Mate <b>Densidade:</b> 1.45 +/- 0.03 <b>Viscosidade:</b> 96 - 97 KU/25°C <b>Ponto de inflamação:</b> Não inflamável. <b>COV's:</b> Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 30 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	As superfícies a preparar devem estar secas, isentas de impurezas e coesas. Efectuar as reparações com massas adequadas.
APLICAÇÃO	<b>Ferramentas:</b> Rolo ou Trincha <b>Diluição e nº de demãos:</b> Aplicar 1 demão de <b>HydroViplite</b> . A diluição é feita com 50% de água. <b>Tempo de secagem:</b> - Ao tacto: aprox. 1-2 horas. - Para repintura: aprox. 4-6 horas. Em condições normais de temperatura e humidade relativa. <b>Lavagem da ferramenta:</b> Com água. <b>Condições de aplicação:</b> Não aplicar a temperatura inferiores mais 5°C ou superiores a 30°C.
RENDIMENTO	10 a 15 m <sup>2</sup> / Litro/ Demão
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Todos os tipos de tinta de base aquosa.
FORMATO(S)	1, 5 e 15 Litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	Aproximadamente 24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

\* Marca Registada pela Eliokem

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES  
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE  
SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 132 11.4  
18-01-2012 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES