



SITE: [www.robbialac.pt](http://www.robbialac.pt) | E-MAIL: [robbialac@robbialac.pt](mailto:robbialac@robbialac.pt)

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 2101 378

CC - VIP 51 11.2

Para Interior  
**Tapa Poros Aquoso**  
V20-0500

DESCRIÇÃO	Produto baseado em resinas acrílicas, com muito boas propriedades de enchimento e de muito fácil lixagem, recomendado para todos os tipos de madeiras em interiores.
UTILIZAÇÃO	Para a preparação de madeiras, em interior, destinados ao envernizamento com vernizes de base aquosa, vernizes de poliuretano monocomponente e vernizes convencionais (alquídicos e oleoresinosos).
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none"><li>* Bom poder enchedor.</li><li>* Fácil lixagem.</li><li>* Secagem rápida.</li><li>* Fácil aplicação.</li></ul>
COR(ES)	
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<b>Densidade</b> : $1.02 \pm 0.03$ <b>Viscosidade</b> : 75 - 80 KU/25°C <b>Ponto de inflamação</b> : Não inflamável <b>COV's</b> : Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30g/l (2010). Este produto contém no máx. 30 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<b>Casos Normais</b> : <b>Lixagem</b> - aconselha-se uma lixagem com lixa fina. <b>Recomendações especiais</b> - Este produto deve ser sempre aplicado directamente à madeira. A madeira a envernizar deve estar bem seca, limpa e apresentar uma temperatura entre 10°C (mín.) e 35°C (máx.).
APLICAÇÃO	<b>Ferramenta</b> : Trincha ou pistola. <b>Diluição e nº de demãos</b> : Trincha: diluir com água, até máximo de 5% em volume. Pistola: diluir com água, até máximo de 20% em volume. O nº de demãos a aplicar, varia consoante o grau de porosidade da madeira que se pretende obter. <b>Tempo de secagem</b> : Ao tacto - 1 hora. Para demãos seguintes - 4 a 6 horas. Para aplicação do acabamento - 6 a 8 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. <b>Lavagem da ferramenta</b> : Com água.
RENDIMENTO	5 a 6 m <sup>2</sup> / Litro / Demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	<b>Verniz Atlântis Cêra</b> (V40-0001) e <b>Verniz Atlântis</b> (V40-0005).
FORMATO(S)	1 e 5 litros.
PERÍODO ACONSELHADO	18 meses.

DE ARMAZENAGEM

OUTRAS INFORMAÇÕES

Não aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ou superiores a 35°C. Não aplicar com humidade ambiente superior a 75%. Entre demãos e antes da aplicação do verniz, deverá efectuar-se uma lixagem com lixa fina.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES  
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE  
SEGURANÇA

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 51 11.2  
27-10-2011 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES