



SITE: www.robbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 2101 378

CC - VIP 100 11.1

Tinta Aquosa de Elevada Qualidade para Interior

VipSeda

V23-

DESCRIÇÃO	Tinta plástica baseada numa dispersão aquosa especial, copolímera de acetato de vinilo e VeoVa, pigmentada com dióxido de titânio rutilo e cargas inertes .
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes interiores, em pinturas novas e repinturas.
PROPRIEDADES	* Excelente opacidade * Aceita retoques * Fácil aplicação
COR(ES)	Branco e milhares de cores claras e médias, disponíveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer. (Bases disponíveis para tintagem: V23-1000 e V23-3000.)
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Acetinado Densidade: 1,22 - 1,32 Viscosidade: 95 - 100 KU/25°C (*) Ponto de inflamação: Não inflamável. COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 30 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Pintura de raiz A superfície a pintar deve estar seca e perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Isolamento - Recomenda-se a utilização do Isoclassic , V20-0002. Selagem - Aconselha-se a aplicação do AquaVip , V20-0001. Para casos particulares (p.ex. paredes com esfarelamento, com salitre, etc), consultar o Guia de Primários para Paredes da marca Robbialac. Repinturas Deve assegurar-se que a tinta velha oferece uma chave conveniente, para o que será necessário remover toda a tinta em desagregação. No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada. Na reparação de fendas, utilizar o betume em pó Aguaplast Standard para interiores. Para fendas rebeldes, recomenda-se o uso do Aguaplast Fibra . No isolamento ou selagem, proceder como no caso de uma pintura de raiz.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Rolo, trincha ou pistola. Diluição e nº de demãos: : Aplicar 2 ou 3 demãos de tinta VipSeda . A diluição é feita com água nas seguintes proporções: - 1ª demão: 10% - Restantes: 5% Tempos de secagem: : - Ao tacto: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. - Para demãos seguintes: 3 a 4 horas, nas mesmas condições. Lavagem da Ferramenta: : Com água
RENDIMENTO	12 a 14 m ² / Litro / Demão.
PRODUTOS PARA	

ACABAMENTO	
FORMATO(S)	1, 5 e 15 Litros (Branco e cores).
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p> <p>(*). Os valores indicados são os da cor Branca.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
<p>Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 100 11.1 27-10-2011 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES</p>	