

Tinta Plástica Mate Para Interior

INTERVIP

V26- (série)

DESCRIÇÃO	Tinta de base aquosa, baseada numa dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílicos, pigmentos com dióxido de titânio rutilo e cargas inertes.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes interiores, em pinturas novas e repinturas.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> * Facilidade de aplicação * Bom poder de cobertura * Bom aspecto decorativo
COR(ES)	Branco e milhares de cores claras disponíveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer. (Base disponível para tintagem: V26-1000).
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p>Brilho: Mate</p> <p>Densidade: 1,38 - 1,48</p> <p>Viscosidade: 100 - 110 KU/25°C (*)</p> <p>Ponto de inflamação: Não inflamável.</p> <p>COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 30 g/l COV.</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>Pintura de raiz</p> <p>A superfície a pintar deve estar seca e perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc.</p> <p>Isolamento - Recomenda-se a utilização do Primário Anti Alcalino Isoclassic, V20-0002 (consultar a ITC do produto).</p> <p>Selagem - Aconselha-se a aplicação do Aquavip, V20-0001 (consultar a ITC do produto).</p> <p>Para casos particulares (p.ex. paredes com esfarelamento, com salitre, etc), consultar o Guia de Primários para Paredes da marca Robbialac.</p> <p>Repinturas</p> <p>Deve assegurar-se que a tinta velha oferece uma chave conveniente, para o que será necessário remover toda a tinta em desagregação. No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada. Na reparação de fendas, utilizar o betume em pó Aguaplast Standard para interiores. Para fendas rebeldes, recomenda-se o uso do Aguaplast Fibra. No isolamento ou selagem, proceder como no caso de uma pintura de raiz.</p>
APLICAÇÃO	<p>Ferramentas: Rolo, trincha ou pistola.</p> <p>Diluição e nº de demãos: Aplicar 2 ou 3 demãos de tinta INTERVIP. A diluição é feita com água nas seguintes proporções:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1ª demão: 10 - 15% - Restantes: 5 - 10% <p>Tempo de secagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ao tacto: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. - Para demãos seguintes: 2 a 3 horas, nas mesmas condições. <p>Lavagem da ferramenta: Com água.</p>
RENDIMENTO	8 - 10 m ² / Litro / demão.
FORMATO(S)	1, 5 e 20 Litros (Branco e cores).
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem,

diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

(*) Os valores indicados são os da cor Branca.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 104 08.2

29-09-2008 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES