



SITE: www.robbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 2101 378

CC - VIP 102 11.1

Tinta Plástica para Interior e Exterior

PlasVip

V27-

DESCRIÇÃO	Tinta baseada numa dispersão aquosa especial de copolímeros de acetato de vinilo e VeoVa e pigmentos de elevada resistência e retenção de cor.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes interiores e exteriores, em pinturas novas e repinturas.
PROPRIEDADES	* Excelente acabamento * Aceita retoques * Boa retenção de cor
COR(ES)	Branco e milhares de cores claras, médias e fortes disponíveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer. (Bases disponíveis para tintagem: V27-1000, V27-3000, V27-4000 e V27-6000).
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Mate Densidade: 1,37 - 1,47 Viscosidade: 95 - 105 KU/25°C (*) Ponto de Inflamação: Não inflamável. COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 30 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Pintura de raiz A superfície a pintar deve estar seca e perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Isolamento - Recomenda-se a utilização do Isoclassic , V20-0002. Selagem - Aconselha-se a aplicação do AquaVip , V20-0001. Para casos particulares (p.ex. paredes com esfarelamento, com salitre, etc), consulte-nos. Repinturas Deve assegurar-se que a tinta velha oferece uma chave conveniente, para o que será necessário remover toda a tinta em desagregação. No caso de uma calação, a cal deverá ser totalmente eliminada. Na reparação de fendas, utilizar o betume em pó Aguaplast Standard para interiores e o Aguaplast Exterior para exteriores. Para fendas rebeldes, recomenda-se o uso do Aguaplast Fibra .
APLICAÇÃO	Ferramentas: Rolo, Trincha ou Pistola. Diluição e nº de demãos: Aplicar 2 ou 3 demãos de tinta PlasVip , diluídas com água nas seguintes proporções: - 1ª demão: 15% - Restantes: 5 - 10% Tempo de secagem: - Ao tacto: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. - Para demãos seguintes: 2 a 3 horas, nas mesmas condições. Lavagem da ferramenta: Com água
RENDIMENTO	10 a 12 m ² / Litro / Demão.
PRODUTOS PARA	

ACABAMENTO	
FORMATO(S)	1, 5 e 15 Litros (Branco e cores).
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa Empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's. (*) Os valores indicados são os da cor Branca.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 102 11.1 27-10-2011 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES	