



SITE: www.robbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC - VIP 110 13.1

Tinta Texturada para Exterior e Interior

TexturVip

V28-0001

DESCRIÇÃO	Tinta texturada baseada em copolímeros vinílicos modificados e pigmentos com dióxido de titânio rutilo, cargas inertes e sílicas de granulometria controlada.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes exteriores e interiores, em pinturas novas e repinturas.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">* Disfarça as imperfeições do substrato, dada a alta espessura do filme e o seu acabamento texturado.* Fácil de aplicar* Boa resistência ao tempo É recomendada para o revestimento de paredes, sobre rosconi ou reboco desempenado. Substitui com vantagem os sistemas convencionais, pois não requer uma preparação tão cuidadosa da parede.
COR(ES)	Branco e milhares de cores claras afináveis a partir do Branco, através do Sistema de Tintagem Super Colorizer.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Mate Densidade: 1,60 - 1,70 Viscosidade: 124 - 126 RU/25°C Ponto de inflamação: Não inflamável COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/L (2010). Este produto contém no máx. 29 g/L COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Pintura de raiz: A superfície a pintar deve estar perfeitamente seca, limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Repinturas: Deve assegurar-se que a tinta velha oferece uma chave conveniente, para o que será necessário remover toda a tinta em desagregação. No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada. Na reparação de fendas, utilizar o betume em pó Aguaplast Standard para interiores, e o Aguaplast Exterior para exteriores. Para fendas rebeldes, recomenda-se o uso do Aguaplast Fibra .
APLICAÇÃO	Ferramentas: Escova ou trincha e rolo rugo. Diluição e nº de demãos: Para a preparação da superfície, pode ser diluída até cerca de 20% de água; no acabamento, aplicar a tinta à viscosidade de fornecimento com escova própria, seguidamente picá-la com a mesma escova ou rolo rugo. Tempo de secagem: - Ao tacto: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. - Para demãos seguintes: 3 a 4 horas, nas mesmas condições. Lavagem da ferramenta: Com água
RENDIMENTO	1 a 1,5 m ² / Litro, dependendo das condições de aplicação
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	5 e 15 Litros.

PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 110 13.1 15-07-2013 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES	