



SITE: [www.robbialac.pt](http://www.robbialac.pt) | E-MAIL: [robbialac@robbialac.pt](mailto:robbialac@robbialac.pt)

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC - VIP 101 13.1

Tinta Plástica para Interior e Exterior

VipSuper

V29-

DESCRIÇÃO	Tinta de acabamento, baseada numa dispersão aquosa especial copolímera de acetato de vinilo e veova, pigmentada com dióxido de titânio rutilo, pigmentos resistentes aos álcalis e cargas inertes.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes interiores e exteriores, em pinturas novas e repinturas.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none"><li>* Excelente aspecto decorativo</li><li>* Bom poder de cobertura</li><li>* Boa durabilidade e resistência exterior</li><li>* Fácil de aplicar</li><li>* Resistente à lavagem</li></ul>
COR(ES)	Branco e milhares de cores claras, médias e fortes, disponíveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer (bases V29- 1000, V29-4000 e V29-6000).
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p><b>Brilho:</b> Semi-Mate <b>Densidade:</b> 1.32 - 1.40 <b>Viscosidade:</b> 95-105 KU/25°C (a) De notar que este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem da tinta. <b>Ponto de inflamação:</b> Não inflamável. <b>COV's:</b> Valor limite da UE para este produto (Cat. A/a): 30g/l (2010). Este produto contém no máx. 29g/l COV.</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p><b>Pintura de raiz</b> A superfície a pintar deve estar seca e perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc.</p> <p>Isolamento - Recomenda-se a utilização do <b>Isoclassic</b>, V20-0002. Selagem - Aconselha-se a aplicação do <b>AquaVip</b>, V20-0001.</p> <p>Para casos particulares (p.ex. paredes com esfarelamento, com salitre, etc.) consultar os nossos serviços para aconselhamento do primário adequado.</p> <p><b>Repinturas</b> Deve assegurar-se que a tinta velha oferece uma chave conveniente, para o que será necessário remover toda a tinta em desagregação. No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada. Na reparação de fendas, utilizar o betume em pó <b>Aguaplast Standard</b> para interiores e o <b>Aguaplast Exterior</b> para exteriores. Para fendas rebeldes, recomenda-se o uso do <b>Aguaplast Fibra</b>.</p> <p>No isolamento ou selagem, proceder como no caso de uma pintura de raiz.</p>
APLICAÇÃO	<p><b>Ferramentas:</b> Rolo, trincha ou pistola airless. <b>Diluição e nº demãos:</b> Para a 1ª demão recomenda-se uma diluição com 10 a 15% de água, devendo a 2ª demão ser diluída até, no máximo 10%, conforme a natureza da parede.</p>

	<p>Na aplicação à pistola airless (por ex. da marca Graco, Ultramax 695), utilizar o bico 19 e pressão de atomização igual a 170 bar, sem qualquer diluição ou diluído ligeiramente até 5% com água.</p> <p><b>Tempo de secagem</b> : 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas de ordem dos 20°C.</p> <p>Para demãos seguintes: 2 a 3 horas, nas mesmas condições.</p> <p><b>Lavagem da ferramenta</b> : Com água.</p>
RENDIMENTO	<p><b>Em paredes Lisas</b> - 10 a 15 m<sup>2</sup> / Litro / Demão</p> <p><b>Em paredes ásperas</b> - 7 a 8 m<sup>2</sup> / Litro / Demão</p>
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	1, 5 e 15 Litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p> <p>Os valores indicados são os da cor Branca.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do Produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
<p>Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 101 13.1 31-07-2013 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES</p>	