



SITE: www.robbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC - VIP 113 13.1

Membrana Elástica Texturada para Exterior

VipFlex Texturado

V31-

| | |
|--------------------------------|---|
| DESCRIÇÃO | Tinta de acabamento, texturada, baseada num copolímero especial e pigmentada com dióxido de titânio rutilo e cargas inertes. Tem a vantagem, em relação às tintas texturadas convencionais, de originar filmes espessos, dotados de boas propriedades de elasticidade e impermeabilização. |
| UTILIZAÇÃO | Sobre paredes exteriores, em pinturas novas e repinturas. |
| PROPRIEDADES | <ul style="list-style-type: none">* Excelente resistência e durabilidade* Boa impermeabilização e elasticidade* Disfarça imperfeições do substrato É recomendada para o revestimento de paredes, sobre rosconi ou reboco desempenado. Substitui com vantagem os sistemas convencionais, pois não requer uma preparação tão cuidadosa da parede. |
| COR(ES) | Branco e milhares de cores claras disponíveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer. |
| CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S) | Brilho: Acetinado Densidade: 1,40 - 1,50 Viscosidade: 128-138 RU/25°C (*) Ponto de inflamação: Não inflamável COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40g/l (2010). Este produto contém no máximo 39 g/l COV. |
| PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO | Pintura de raiz: A superfície a pintar deve estar perfeitamente seca, limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Repinturas: Deve assegurar-se que a tinta velha oferece uma chave conveniente, para o que será necessário remover toda a tinta em desagregação. No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada. Na reparação de fendas, utilizar o betume em pó Aguaplast Exterior . Para fendas rebeldes, recomenda-se o uso do Aguaplast Fibra . |
| APLICAÇÃO | Ferramentas: Escova e rolo rugo. Diluição e nº de demãos: Para a preparação da superfície, pode ser diluída com cerca de 20% de água; no acabamento, aplicar a tinta à viscosidade de fornecimento com escova própria, seguidamente picá-la com a mesma escova ou rolo rugo. Tempo de secagem: - Ao tacto: 4 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. - Para demãos seguintes: cerca de 16 horas, nas mesmas condições. Lavagem da ferramenta: Com água. |
| RENDIMENTO | 1 a 1,5 m ² / Litro, dependendo das condições de aplicação |
| PRODUTOS PARA ACABAMENTO | |
| FORMATO(S) | 15 Litros (Branco e cores). |
| PERÍODO ACONSELHADO | |

| | |
|---|--|
| DE ARMAZENAGEM | 18 meses. |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's. (*). Os valores indicados são os da cor Branca. |
| ESQUEMA(S) DE PINTURA | |
| PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO | |
| PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA | Consultar a Ficha de Segurança do produto. |
| GARANTIAS | |
| NOTA | As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo. |
| Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 113 13.1 06-09-2013 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES | |