



SITE: [www.robbialac.pt](http://www.robbialac.pt) | E-MAIL: [robbialac@robbialac.pt](mailto:robbialac@robbialac.pt)

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 2101 378

CC - VIP 139 11.2

Subcapa Sintética para Interior e Exterior

## Subcapa

V34-

DESCRIÇÃO	Produto de preparação intermédio, baseado em resinas alquídicas e pigmentos rigorosamente seleccionados.
UTILIZAÇÃO	Como demão intermédia na preparação de superfícies de madeira e ferro, após aplicação dos primários adequados. Pode ser repintado com todo o tipo de esmaltes sintéticos, como por exemplo o <b>SuperVip</b> (V38- e V39-), e o <b>VipLux</b> (V68-).
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none"><li>* Confere opacidade, aumentando o rendimento do acabamento</li><li>* Bom poder de enchimento</li><li>* Boa lixagem</li><li>* Óptima aderência</li></ul>
COR(ES)	Branco.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<b>Brilho:</b> Mate <b>Densidade:</b> 1,32 - 1,38 Kg/l <b>Viscosidade:</b> 85 - 90 KU/25°C <b>Ponto de inflamação:</b> 23 - 61°C <b>COV's:</b> Valor limite da UE para este produto (subcat. A/d): 300 g/l (2010). Este produto contém no máximo 299 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	As superfícies devem estar limpas e secas e devidamente preparadas com os primários adequados.
APLICAÇÃO	<b>Ferramentas:</b> Rolo ou trincha. <b>Diluição e nº de demãos:</b> Aplicar 1 demão de <b>Subcapa</b> , diluída até 5% com <b>Diluyente Sintético</b> , V15-0001. <b>Tempo de secagem:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ao tacto: 2 horas</li><li>- Para utilização: 16-24 horas, dependendo das condições ambientais</li></ul> <b>Lavagem da ferramenta:</b> Com <b>Diluyente Sintético</b> , V15-0001.
RENDIMENTO	10 a 12 m <sup>2</sup> / Litro
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,75 e 4 Litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	

**PRECAUÇÕES DE  
SEGURANÇA**

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

**GARANTIAS**

**NOTA**

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 139 11.2  
27-10-2011 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES