



SITE: www.robbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 2101 378

CC - VIP 121 11.3

Esmalte Sintético para Interior e Exterior

SuperVip Brilhante

V38-

DESCRIÇÃO	Produto baseado em resinas alquídicas, com pigmentos quimicamente resistentes aos raios solares e às intempéries.
UTILIZAÇÃO	Acabamento de superfícies de madeira e metais, depois de aplicados os primários adequados. Indicado para a pintura de grades e portões de ferro, portas e janelas de madeira. Confere um aspecto brilhante de belo efeito decorativo.
PROPRIEDADES	* Ótima lacagem * Excelente resistência ao envelhecimento natural * Fácil de aplicar * Boa retenção de brilho e cor
COR(ES)	Branco e milhares de cores claras, médias e fortes disponíveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer (Bases disponíveis para tintagem: V38-1000, V38-4000 e V38-6000).
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Brilhante Densidade: 1,07 - 1,17 Kg/l Viscosidade: 80 - 90 KU/25°C (*) Ponto de inflamação: 23 - 61°C COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/d): 300 g/L (2010). Este produto contém no máximo 299 g/L COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	As superfícies a pintar devem estar secas, isentas de impurezas e gorduras. Sobre tintas acetinadas e brilhantes lixar levemente e limpar antes de pintar. Antes de aplicar o esmalte SuperVip , usar primários adequados a cada situação: Madeiras: Aplicar a Subcapa , V34-0001. Metais ferrosos: Aplicar o Primário S /R , V21-0200/1.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Rolo ou Trincha. Diluição e nº de demãos: Aplicar 2 demãos de SuperVip , diluídas até 5% com Diluyente Sintético . Tempo de secagem: - Ao tacto: aprox. 4 hora. - Para utilização: aprox. 16 horas. Repintura: 24 horas dependendo das condições de temperatura e humidade relativa. Lavagem da ferramenta: Com Diluyente Sintético .
RENDIMENTO	13 a 15 m ² / Litro / Demão
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,75 e 4 Litros (Branco e cores).
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem,

diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

(*). Os valores indicados são os da cor Branco.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 121 11.3
18-01-2012 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES