



SITE: [www.robbialac.pt](http://www.robbialac.pt) | E-MAIL: [robbialac@robbialac.pt](mailto:robbialac@robbialac.pt)

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 2101 378

CC - VIP 130 11.2

Verniz para metal e pedra Interior e Exterior

## GraniVip

V40-0051

DESCRIÇÃO	Verniz incolor baseado numa resina especial com boa durabilidade exterior.
UTILIZAÇÃO	Produto extremamente resistente, indicado para a protecção e decoração de metais e pedra. Ideal para aplicar em apontamentos decorativos de mobiliário, no interior ou exterior em metal e pedra, tais como molduras, estátuas e outras peças de decoração.
PROPRIEDADES	* Excelente Adesão * Boa resistência no exterior * Acabamento brilhante * Fácil de aplicar
COR(ES)	Incolor
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<b>Brilho:</b> Brilhante <b>Densidade:</b> 0.91 ± 0.02 <b>Viscosidade:</b> 1p/C&P/25°C <b>Ponto de inflamação:</b> < 23°C
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	As superfícies a aplicar devem estar secas, desengorduradas e sem impurezas.
APLICAÇÃO	<b>Ferramentas:</b> Trincha, rolo de esmalte ou pistola. <b>Diluição e nº de demãos:</b> Quando aplicado à trincha ou a rolo, não deve ser diluído, embora suporte diluições com 5 a 10%, em volume, do <b>Diluyente Celuloso</b> . Quando aplicado à pistola, deve ser diluído com 30%, em volume, do <b>Diluyente Celuloso</b> . <b>Tempo de secagem:</b> Ao tacto: 30 minutos. Para demãos seguintes: 4 a 8 horas. Para utilização/manuseamento: 1 hora em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. <b>Lavagem da ferramenta:</b> Com <b>Diluyente Celuloso</b> .
RENDIMENTO	7 a 12 m <sup>2</sup> / Litro / Demão
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	1 e 5 Litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	É recomendável a aplicação de 1 demão no interior e 2 demãos no exterior.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.

## GARANTIAS

### NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 130 11.2

18-01-2012 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES