



SITE: www.robbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 2101 378

CC - VIP 127 11.1

Fundo / Verniz Gel para Madeira Para Interior e Exterior

XILOVIP

V40-05xx

DESCRIÇÃO	Verniz de impregnação formulado com base em resinas alquídicas longas em óleo e contendo absorvedores de raios ultravioleta.
UTILIZAÇÃO	Envernizamento e re-envernizamento de madeiras, interiores e exteriores quando se pretende um acabamento acetinado, mantendo todas as características e beleza natural da madeira, acentuando a sua textura e deixando visível o veio.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">* Deixa respirar a madeira* Boa repelência à água* Ótima durabilidade devida à sua grande elasticidade* Protege a madeira contra os raios ultravioleta (excepto o incolor V40-0500), que só pode ser utilizado no interior* Fácil de aplicar
COR(ES)	Incolor (V40-0500) e as cores de catálogo: Carvalho médio (V40-0510), Teca (V40-0520), Carvalho Claro (V40-0530), Carvalho Escuro (V40-0540), Mogno (V40-0550), Nogueira (V40-0560).
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Acetinado Densidade: 0,90 - 0,96 Kg/l Viscosidade: 2,0 - 2,5 p (C&P)/25°C. Ponto de inflamação: 23 - 61°C COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/e): 400 g/l (2010). Este produto contém no máximo 399 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Lixar as madeiras, com Lixa de Grão 150 , 005-0008. Arredondar as arestas. Retirar o pó.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha. Diluição e nº de demãos: Aplicar 2 demãos de XiloVip sem diluição. Tempo de secagem: - Ao tacto: aprox. 6 horas. - Entre demãos: aprox. 24 horas, em condições normais de temperatura. Lavagem da ferramenta: Com Diluyente Sintético , V15-0001.
RENDIMENTO	12 a 15 m ² / litro/ demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,75 e 2,5 Litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	2 anos.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>*Em zonas exteriores muito expostas à intempérie e à luz solar, poderá verificar-se uma erosão mais rápida do filme de tinta, pelo que nestas zonas deverá realizar-se uma manutenção periódica da pintura, a qual deverá ocorrer logo que seja visível a degradação do aspecto decorativo. A manutenção da pintura é muito simples. Para tal, basta uma passagem muito ligeira de lixa fina, lavar com água ou com pano húmido para remover a poeira e a sujidade. Após completa secagem, aplicar mais 1 ou 2 demãos de XiloVip.</p>

* Não é aconselhável a aplicação do **XiloVip** em madeiras extremamente duras e

que contenham compostos oleosos (ex: Ipê, Cumaru, Teca, etc.). Nestes casos, a natureza da própria madeira poderá não garantir uma adequada penetração do produto ao substrato . Em caso de dúvida, deverá ser efectuado um ensaio prévio de adesão /penetração numa pequena área-teste.

O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto .

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .