



SITE: www.robbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC - VIP 124 13.1

Esmalte Sintético para Metais no Interior e Exterior

FerroVip

V42-

DESCRIÇÃO	Esmalte sintético baseado em resinas alquídicas modificadas e com pigmentos especiais de grande solidez à luz e resistentes à oxidação. Disponível nos Acabamentos Liso Brilhante e Forjado.
UTILIZAÇÃO	Especialmente indicado para a decoração e protecção da corrosão em todas as superfícies ferrosas tais como portas, gradeamentos, portões, e outras estruturas metálicas, no interior e exterior.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">* Protecção anticorrosiva* Elevada durabilidade* Excelente aspecto decorativo: O acabamento Liso destaca-se pela sua excelente lacagem; O acabamento Forjado confere ao metal uma aparência moderna com o seu efeito ferro forja.* Boa adesão sobre superfícies ferrosas* Fácil aplicação
COR(ES)	Liso Brilhante : Branco (V42-0001), Cinza Prata (V42-0706), Castanho (V42-0715), Verde Garrafa (V42-0720) e Preto (V42-2800). Forjado : Preto (V42-0601) e Cinzento (V42-0602)
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade : 1,18 - 1,24 Kg/L (*) Viscosidade : 77 - 82 KU/25°C Ponto de Inflamação : 23 - 61 °C COV's : Valor limite da UE para este produto (Cat. A/i): 500 g/L (2010). Este produto contém no máximo 499 g/L COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Pintura de raiz <u>SUPERFÍCIES METÁLICAS</u> a) Metais ferrosos - As superfícies a pintar devem estar secas, limpas e isentas de ferrugem. Para auxiliar a remover a ferrugem, recomenda-se o Removedor de Ferrugem . . b) Metais não ferrosos - Deverá ser aplicado um primário de adesão adequado. Repintura Pintura em bom estado - Após uma limpeza adequada, caso existam manchas de óleos ou outras gorduras, lava-se, seca-se e dá-se uma passagem de lixa fina, antes da aplicação do esmalte. Pintura em mau estado - Proceda-se à decapagem de todo o esmalte com Decapante Universal (928-000X), usando betumadeira e protegendo as mãos com luvas de borracha. Em seguida, lava-se bem a superfície, deixa-se secar e procede-se como na pintura de raiz. Recomendações especiais : As superfícies a esmaltar devem estar bem secas e isentas de gorduras, poeiras ou outras impurezas.

	No caso de se pretender obter uma maior protecção anti-corrosiva ou quando se tratar de aplicações no exterior em zonas consideravelmente agressivas, deverá ser aplicado o Primário S /R antes da aplicação do FerroVip .
APLICAÇÃO	<p>Ferramentas : Trincha, Rolo (só para Acabamento Brilhante) ou pistola.</p> <p>Diluição e nº de demãos :</p> <p>No exterior aplicar 2 a 3 demãos de FerroVip , de modo a obter pelo menos uma espessura seca de 100 microns. Em interiores, aplicar 1 a 2 demãos.</p> <p>Nas aplicações à trincha e rolo o produto deve ser aplicado tal e qual é fornecido .</p> <p>Nas aplicações à pistola, diluir com 10-20%, com Diluyente Sintético (927-000X).</p> <p>Tempo de secagem :</p> <p>- Ao tacto: 2 a 4 horas.</p> <p>- Para demãos seguintes: 16 a 24 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.</p> <p>Lavagem da ferramenta : Com Diluyente Sintético (927-000X).</p>
RENDIMENTO	Aproximadamente 8 a 10 m2/Litro/Demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,75 e 4 Litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>Não aplicar a temperatura inferiores a 5°C ou superiores a 35°C.</p> <p>Antes da aplicação, o produto deve ser convenientemente homogeneizado.</p> <p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo a diluição recomendada. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p> <p>(*) Valor do esmalto Liso Brilhante na cor Branco.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
<p>Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 124 13.1 21-06-2013 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES</p>	