



SITE: www.robbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 2101 378

CC - VIP 112 11.1

Tinta Plástica Lisa para Exterior e Interior

VipCril

V51-

DESCRIÇÃO	Tinta de acabamento, baseada numa dispersão aquosa especial 100% acrílica, pigmentada com dióxido de titânio rutilo e cargas inertes.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes exteriores e interiores, em pinturas novas e repinturas. Pode ser utilizada na repintura de tintas texturadas.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">* Muito boa durabilidade exterior* Boa resistência aos raios ultra-violetas* Excelente aderência ao substrato* Bom acabamento* Fácil de aplicar
COR(ES)	Branco e milhares de cores claras, médias e fortes, disponíveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer (Bases disponíveis para tintagem: V51-1000, V51-3000, V51-4000 e V51-6000).
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p>Brilho: Mate</p> <p>Densidade: 1,29 - 1,39</p> <p>Viscosidade: 96 - 100 KU/25°C (*)</p> <p>Ponto de inflamação: Não inflamável</p> <p>COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 29 g/l COV.</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>Pintura de raiz</p> <p>A superfície a pintar deve estar seca e perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc.</p> <p>Isolamento - Recomenda-se a utilização do Isoclassic , V20-0002.</p> <p>Selagem - Aconselha-se a aplicação do AquaVip , V20-0001.</p> <p>Repinturas</p> <p>Deve assegurar-se que a tinta velha oferece uma chave conveniente, para o que será necessário remover toda a tinta em desagregação. No caso de uma calação, a cal deverá ser totalmente eliminada. Uma lixagem prévia com Lixa Garnet Fina é recomendável para disfarçar pequenas irregularidades. Na reparação de fendas, utilizar Aguaplast Standard para interiores e Aguaplast Exterior para exteriores. Para fendas rebeldes, no interior ou exterior, recomenda-se o uso do Aguaplast Fibra . Para reparados recomenda-se o uso do betume em pasta Aguaplast Cima .</p> <p>No isolamento ou selagem, proceder como no caso de uma pintura de raiz.</p>
APLICAÇÃO	<p>Ferramentas: Rolo, trincha ou pistola airless.</p> <p>Diluição e nº de demãos: Aplicar 2 a 3 demãos de VipCril .</p> <p>Para a 1ª demão recomenda-se uma diluição até 10% de água, devendo as restantes ser diluídas até, no máximo, 5%, conforme a natureza da parede. Na aplicação à pistola airless (por exº da marca Graco, Ultramax 695), utilizar o bico de 19 milésimos de polegada e a pressão de atomização igual a 170 bar, sem qualquer diluição ou diluído ligeiramente, até 5% com água.</p>

	<p>Tempo de secagem :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ao tacto: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. - Para demãos seguintes: 2 a 3 horas, nas mesmas condições. <p>Lavagem da ferramenta : Com água.</p>
RENDIMENTO	12 a 14 m ² / Litro / Demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	5 e 15 Litros (Branco e cores).
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p> <p>(*) Os valores indicados são os da cor Branca.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
<p>Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 112 11.1 27-10-2011 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES</p>	