



SITE: www.robbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 2101 378

CC - VIP 128 11.1

Verniz Aquoso para Madeira Para Interior e Exterior

XILOVIP AQUOSO

V55 -

DESCRIÇÃO	É um verniz formulado com emulsões acrílicas aquosas, contendo óxidos de ferro transparente de elevada resistência exterior e aditivos absorvedores dos raios ultravioleta.
UTILIZAÇÃO	Ideal para o envernizamento e protecção de madeira exposta à intempérie e aos raios ultravioleta, tais como portas, janelas, portadas, etc.
PROPRIEDADES	* Óptima elasticidade e durabilidade no exterior (excepto o Incolor V55-0001) * Protege a madeira da acção destrutiva dos raios ultravioleta (excepto o Incolor V55-0001) * Boa repelência à água
COR(ES)	Incolor (V55-0001) e as cores: Carvalho Médio (V55-0051), Teca (V55-0056) e Mogno (V55-0090).
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho : Acetinado Densidade : 1,00 - 1,06 Kg/l (*) Viscosidade : 89 - 92 KU/25°C (*) Ponto de inflamação : Não inflamável COV's : Valor limite da UE para este produto (subcat. A/e): 130 g/l (2010). Este produto contém no máximo 129 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Lixar as madeiras, com Lixa de Grão 150 , 005-0008. Arredondar as arestas. Retirar o pó.
APLICAÇÃO	Ferramentas : Trincha. Diluição e nº de demãos : Aplicar 2 a 3 demãos de XiloVip Aquoso sem diluição. Caso seja necessário diluir até 5% com água. Lixar entre demãos com Lixa de Grão 320 , 005-0109. Aplicar no mínimo 250 g/m ² , no total das demãos. Não aplicar no momento em que a madeira se encontra em exposição directa ao sol. Tempo de secagem : - Ao tacto: aprox. 1 hora. - Entre demãos: aprox. 8 horas, em condições normais de temperatura e humidade relativa. Lavagem da ferramenta : Com água.
RENDIMENTO	Aprox. 4 m ² / litro / total de demãos.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,75 e 3 Litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses
OUTRAS INFORMAÇÕES	*Em zonas exteriores muito expostas à intempérie e à luz solar, poderá verificar-se uma erosão mais rápida do filme de tinta, pelo que nestas zonas deverá realizar-se uma manutenção periódica da pintura, a qual deverá ocorrer logo que seja visível a degradação do aspecto decorativo. A manutenção da pintura é muito simples. Para tal, basta uma passagem muito ligeira de lixa fina, lavar com água ou com pano húmido para remover a poeira e a sujidade. Após completa secagem, aplicar mais 1 ou 2 demãos de XiloVip Aquoso . * Não é aconselhável a aplicação do XiloVip Aquoso em madeiras extremamente duras e que contenham compostos oleosos (ex: Ipê, Cumaru, Teca, etc.). Nestes casos, a natureza da

própria madeira poderá não garantir uma adequada penetração do produto ao substrato . Em caso de dúvida, deverá ser efectuado um ensaio prévio de adesão /penetração numa pequena área-teste.

O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

(*) Os valores indicados são os do incolor .

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto .

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 128 11.1

22-02-2011 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES