



SITE: www.robbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC - VIP 123 13.1

Esmalte Sintético para Interior e Exterior

VipLux

V68-

DESCRIÇÃO	Esmalte formulado à base de resinas alquídicas modificados, longas em óleo e pigmentos seleccionados.
UTILIZAÇÃO	Acabamento de superfícies de madeira ou metal, quando se pretende um acabamento brilhante e de óptimo aspecto decorativo, após a aplicação dos primários adequados.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">* Boa aderência* Fácil de aplicar* Boa lacagem* Boa retenção de brilho e cor
COR(ES)	Branco, cores prontas e milhares de cores claras, médias e fortes disponíveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer (bases 1000, 4000 e 6000).
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p>Brilho: Brilhante Densidade: 1,05 - 1,15 Kg/L (*) Viscosidade: 85 - 95 KU/25°C Ponto de inflamação: 23 - 61°C COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/d): 300 g/L (2010). Este produto contém no máximo 299 g/L COV.</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>As superfícies a pintar devem estar secas, isentas de impurezas e gorduras. Antes de aplicar o esmalte VipLux, usar primários adequados a cada situação:</p> <p>Madeiras: Aplicar Subcapa, V34-0001. Metais ferrosos: Aplicar Primário S /R, V21-0200/1.</p> <p>As superfícies a aplicar devem estar coesas, e sem impurezas.</p>
APLICAÇÃO	<p>Ferramentas: Trincha, rolo ou pistola. Diluição e nº de demãos: Aplicar 2 demãos de esmalte VipLux, tal qual o produto é fornecido. Tempo de secagem: - Ao tacto: aprox. 4 hora. - Para utilização: aprox. 16 horas. Intervalo entre demãos: 24 horas dependendo das condições de temperatura e humidade relativa. Lavagem da ferramenta: Com Diluyente Sintético (927-000X).</p>
RENDIMENTO	10 a 13 m ² / Litro / Demão
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,25, 0,75 e 4 Litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses
OUTRAS INFORMAÇÕES	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

(*) Valor da cor branco.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 123 13.1
06-09-2013 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES