



SITE: [www.robbialac.pt](http://www.robbialac.pt) | E-MAIL: [robbialac@robbialac.pt](mailto:robbialac@robbialac.pt)

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 2101 378

CC - VIP 24 12.2

Tinta Texturada

**EUROVIP**

V11-0201 Branco V11-0202 Marfim

DESCRIÇÃO	Tinta texturada de base aquosa
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes interiores e exteriores, em pinturas novas e repinturas
PROPRIEDADES	Produto económico da marca tintasvip.
COR(ES)	Branco e Marfim.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<b>Brilho:</b> Mate <b>Densidade:</b> 1,73 - 1,81 <b>Viscosidade:</b> 133 - 135 RU/25°C <b>Ponto de inflamação:</b> Não inflamável <b>COV's:</b> Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 29 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<b>Pintura de raiz:</b> A superfície a pintar deve estar perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. <b>Repinturas:</b> Deve assegurar-se que a tinta velha oferece uma chave conveniente, para o que será necessário remover toda a tinta em desagregação. No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada. Na reparação de fendas, utilizar o betume em pó <b>Aguaplast Standard</b> para interiores, e o <b>Aguaplast Exterior</b> para exteriores. Para fendas rebeldes, recomenda-se o uso do <b>Aquaplast Fibra</b> .
APLICAÇÃO	<b>Ferramentas:</b> Escova ou Rolo de Pêlo Merino e Rolo Rugo. <b>Diluição e nº de demãos:</b> Para a preparação da superfície, pode ser diluída até cerca de 20% com água; no acabamento, aplicar a tinta à viscosidade de fornecimento, 1 a 2 demãos, com rolo Rugo. <b>Tempo de secagem:</b> - Ao tacto: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. - Para demãos seguintes: 3 a 4 horas, nas mesmas condições. <b>Lavagem da ferramenta:</b> Com água
RENDIMENTO	1 a 1,5 m <sup>2</sup> / litro, dependendo das condições de aplicação
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	5 e 15 Litros
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses
OUTRAS INFORMAÇÕES	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	

PROPORÇÕES  
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE  
SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 24 12.2  
24-04-2012 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES