

Membrana Flexível Branca

EUROVIP

V11-0301

DESCRIÇÃO	Tinta aquosa baseada em resinas acrílicas
UTILIZAÇÃO	Em fachadas, em pinturas novas e repinturas
PROPRIEDADES	Quando aplicada conforme instruções abaixo, origina filmes muito espessos, dotados de: Ótima elasticidade Excelentes propriedades de impermeabilização Boa durabilidade
COR(ES)	Branco
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Acetinado Densidade: 1,30 - 1,38 Viscosidade: 125 - 130 KU/25°C Ponto de inflamação: Não inflamável COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40g/l (2010). Este produto contém no máximo 39 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Pintura de raiz A superfície a pintar deve estar perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. No caso de paredes que apresentem ou possam vir a apresentar algum teor de humidade e/ou alcalinidade, recomenda-se a utilização do Primário Anti Alcalino Isoclassic , V20-0002 (consultar a ITC do produto). Para casos particulares (p.ex. paredes com esfarelamento, com salitre, etc), consultar o Guia de Primários para Paredes da marca Robbialac. Repinturas: Deve assegurar-se que a tinta velha oferece uma chave conveniente, para o que será necessário remover toda a tinta em desagregação. No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada. Na reparação de fendas, utilizar o betume em pó Aguaplast Exterior . Nos casos em que se verifique a possibilidade de reabertura de fendas, recomenda-se a aplicação de uma tela de nylon com uma largura de 10 cm. Para isso, aplicar uma demão de Membrana Flexível Branca diluída com 25% de água em volume. Colocar imediatamente por cima a tela, comprimindo ligeiramente com o rolo, para ajudar à incorporação da tela na tinta. Dar, seguidamente, nova demão do produto diluído da mesma maneira. No isolamento proceder como no caso de uma pintura de raiz Revestimento Armado (caso especial) Sempre que se utilize tela de nylon, o esquema a usar deverá ser a aplicação da 1ª demão de Membrana Flexível Branca diluída com cerca de 25% de água, colocação de imediato da tela sobre a tinta fresca, com ligeira compressão do rolo para ajudar à incorporação da tela na tinta e logo de seguida, nova demão de Membrana Flexível Branca nas mesmas condições. Após 6 a 24 h de secagem, proceder ao acabamento, tal como se estivesse a realizar uma pintura de raiz.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha, Escova ou Rolo e acabamento com Rolo Rugo Diluição e nº de demãos: Aplicação de uma demão que pode ser diluída até 20% em volume de água, utilizando trincha, escova própria ou rolo de lã, seguida de uma ou duas demãos fartas, sem

qualquer diluição.

Importante - em nenhuma circunstância poderá ser dada uma única demão de **Membrana Flexível Branca**, com ou sem diluição.

Condições atmosféricas:

De modo a obterem-se os melhores resultados na aplicação da **Membrana Flexível Branca**, deverá prestar-se especial atenção às condições atmosféricas existentes na altura, pois poderão afectar significativamente o processo de secagem ou a adesão ao substrato, podendo mesmo em casos extremos, impedir a realização da aplicação. Assim, não é aconselhável aplicar a **Membrana Flexível Branca** quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C, quando estiver a chover ou se preveja a ocorrência de chuva nos dias imediatos à aplicação da tinta, quando estiver vento forte e especialmente se este for quente e seco e quando as paredes estiverem geladas ou expostas à acção directa e intensa dos raios solares.

Tempo de secagem:

- Ao tacto: 3 a 4 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.
- Para demãos seguintes: O intervalo entre demãos consecutivas da **Membrana Flexível Branca** é variável, pois depende da temperatura ambiente, da humidade relativa do ar, do vento, da porosidade e do teor em água do substrato. Em condições normais, situa-se entre as 6 e as 24 horas.

Lavagem da ferramenta: Com água.

RENDIMENTO	1 a 1,5 m ² / Litro, em 2 ou 3 demãos, conforme as condições do substrato e o tipo de acabamento pretendido.
FORMATO(S)	15 Litros
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses
OUTRAS INFORMAÇÕES	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.