

## BARBOLUX PREMIUM

ESMALTE SINTETICO BRILHANTE

Ref.:3031

*(escrita segundo o novo acordo ortográfico)*

### IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Esmalte sintético baseado em resinas alquídicas e pigmentos resistentes à luz e à intempérie.

### CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se a acabamentos de alta qualidade na construção civil e metalomecânica em exteriores e interiores, sobre madeira ou ferro.

### PROPRIEDADES

- Alto brilho
- Fácil aplicação
- Boa lacagem
- Boa resistência à luz e intempérie
- Bom poder de cobertura.
- Excelente elasticidade.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

(Referente ao Branco)

- Cor	Catalogo
- Aspeto da película seca	Brilhante
- Teor de sólidos em volume	42 ± 2%
- Rendimento prático	13 a 15 m <sup>2</sup> /L
- Tempos de secagem (Temp. 20°C e 60%Hr)	
Tato	3 a 4 horas
Profundidade	12 a 24 horas
Repintura	A partir das 24 horas
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/d): 300 g/l (2010). Este produto contém no máximo 300g/l COV.*

---

## CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

---

**- Preparação da superfície**

A superfície a pintar deve estar bem seca e isenta de poeiras e gorduras.

---

**• Pintura Raiz**

- Madeiras

Em madeiras novas recomenda-se o seu tratamento com IMUNIZADOR após o que deve ser aplicada uma demão prévia de PRIMÁRIO P/ MADEIRA seguida de uma demão de SUB-CAPA UNIVERSAL.

- Ferro

A superfície deve estar bem seca e limpa, isenta de poeiras, gorduras e ferrugem. A remoção da ferrugem pode ser feita com o BARBOT ANTI-FERRUGEM, após o que deve ser aplicado um primário anticorrosivo, do tipo TOX-FREE.

---

**• Repintura**

Lixar cuidadosamente a superfície aplicando de seguida o Barbolux Premium.

---

**- Condições ambientais**

Temperatura ambiente – Superior a 5 °C

Humidade relativa – Inferior a 80%

Humidade do suporte – Inferior a 5%

Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.

---

---

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

---

**- Preparação do produto**

Agitar até homogeneização completa.

---

**- Processo de aplicação**

Trincha ou rolo de pêlo curto.

---

**- Diluentes e proporção de diluição**

Produto pronto a aplicar

---

**- Número de demãos**

1 a 2

---

**- Intervalo entre demãos**

24 horas no mínimo (dependendo das condições ambientais e da espessura aplicada)

---

**- Diluente de limpeza**

Diluente Sintético ou Celuloso

---

---

## ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Não se recomenda um tempo de armazenagem superior a 24 meses. Armazenar em embalagem original ao abrigo do frio e do calor

---

---

## RISCOS E SEGURANÇA

---

Consultar a ficha de segurança em [www.barbot.pt](http://www.barbot.pt)

---

junho 2013

---

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

Página 2 de 2