

PRIMÁRIO PARA MADEIRA

PARA MADEIRAS INTERIORES E EXTERIORES

Ref.: 2070

(escrita segundo o novo acordo ortográfico)

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Primário à base de uma resina alquídica e pigmentos selecionados.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se à preparação de superfícies de madeira em interiores e exteriores.

PROPRIEDADES

- Bom enchimento sobre a madeira.
- Fácil aplicação.
- Bom poder de cobertura.
- Secagem rápida.
- Fácil lixagem.
- Boa aderência.
- Boa elasticidade.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Cor	Ocre
- Aspecto da película seca	Mate
- Rendimento prático	15 a 17 m ² / L
- Tempos de secagem	
Tato	4 a 5 horas
Repintura	16 horas
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/g): 350 g/l (2010). Este produto contém no máximo 350g/l COV.*

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da superfície	A superfície a pintar deve estar bem limpa e seca, isenta de poeiras ou gorduras. Lixar a madeira com lixa de grão médio.
- Condições ambientais	Temperatura ambiente – Superior a 5 °C Humidade relativa – Inferior a 80% Humidade do suporte – Inferior a 5% Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- | | |
|-------------------------------------|--|
| - Preparação do produto | Agitar até homogeneização completa. |
| - Processo de aplicação | Trincha. |
| - Diluentes e proporção de diluição | Diluir com Diluente Sintético até 5 % no máximo. |
| - Diluente de limpeza | Diluente Sintético ou Celuloso. |

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Temperatura Mínima – 5 °C
Temperatura Máxima – 35 °C

RISCOS E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança em www.barbot.pt

agosto 2013

(substitui a de julho de 2010)

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

Página 2 de 2