

## BARBODECK

VERNIZ AQUOSO PARA DECKS EXTERIORES

Ref.: 1017

*(escrita segundo o novo acordo ortográfico)*

### IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Verniz baseado numa emulsão acrílica e copolímeros especiais, com absorvedores de U.V.

### CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Aplicação em Decks para proteger e embelezar a madeira.

### PROPRIEDADES

- Acetinado.
- Fácil Aplicação.
- Fácil manutenção
- Evita o escurecimento da madeira
- Boa resistência à abrasão provocada pelo tráfego de pessoas.
- Boa proteção da chuva e humidade.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Cor	Incolor.
- Aspecto da película seca	Acetinado
- Teor de sólidos em volume	17 ± 2 %
- Numero de demãos	3 demãos
- Rendimento prático	8 - 10 m <sup>2</sup> / L
- Tempos de secagem	
Tato	30 minutos
Repintura	2 horas
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/f): 130 g/l (2010). Este produto contém no máximo 22 g/l COV.*

---

## CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

---

**- Preparação da superfície**

As superfícies devem estar bem secas, isentas de poeiras e gorduras.

---

**• Repintura**

Se estiverem envernizadas com este tipo de verniz não é necessário qualquer tipo de lixagem podendo ser aplicado diretamente sobre o verniz antigo. Se for outro tipo de verniz decapar ou lixar de modo a permitir uma boa aderência do Verniz Barbodeck.

Em qualquer casos aconselhamos sempre a utilização de cerca de 200g por m<sup>2</sup> de produto.

---

**- Condições ambientais**

Temperatura ambiente – Superior a 5 °C

Humidade relativa – Inferior a 80%

Humidade do suporte – Inferior a 5%

Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.

---

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

---

**- Preparação do produto**

Agitar até homogeneização completa.

---

**- Processo de aplicação**

Trincha, pistola ou rolo de pelo curto.

---

**- Diluentes e proporção de diluição**

Aplicar sem diluição.

---

**- Diluente de limpeza**

Água.

---

## ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

---

Temperatura Mínima – 5 °C

Temperatura Máxima – 35 °C

---

## RISCOS E SEGURANÇA

---

Consultar a ficha de segurança em [www.barbot.pt](http://www.barbot.pt)

---

**novembro 2015**

(substitui a de agosto de 2013)

---

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

Página 2 de 2