

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

DYRULUX

Interior/ Exterior

1.	Descrição	Esmalte formulado com base em resinas alquídicas e pigmentação rigorosamente seleccionada e controlada.
2.	Utilização	Na indústria de construção civil, como acabamento brilhante de alta qualidade. Utilizado em todo o tipo de superfícies, mas especialmente indicado na pintura de madeiras e metais.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Cheiro suave • Excelente retenção de brilho e cor. • Excelente lacagem. • Boa cobertura.
4.	Características	<ul style="list-style-type: none"> - Brilho: brilhante - Densidade: 1,21 ± 0,02 (a 23°C) - Viscosidade: 72-82 KU (a 23°C) - Sólidos em volume: 63,12 ± 1% - Ponto de Inflamação: 21-55°C (de acordo com a Directiva Preparações Perigosas 1999/45/CE) - Valor limite da UE para este produto (subcat. A/d): 300 g/l. Este produto contém no máx. 300 g/l COV.
5.	Preparação da superfície	<p>De um modo geral, as superfícies a pintar devem estar bem secas, isentas de poeiras, areias soltas e gorduras. Em metais recomenda-se a limpeza até ao grau Sa 2 ½ ou St2 (norma ISO 8501).</p> <p>Pinturas de Raiz:</p> <p>Recomendamos a aplicação do produto com um teor em humidade na madeira inferior a 15%. Recomenda-se o emprego dos seguintes produtos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Madeiras: <ul style="list-style-type: none"> - Imunizador Bondex Tratamento refª 4380 - Primário para madeiras refª 1410 - Primário-aparelho isolante refª 1189 • Metais <p><u>Primários aconselhados:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Metais Ferrosos: Primário para Ferro refª 1490 - Metais Não Ferrosos: Primário Multi-usos refª 1495 <p>Repinturas:</p> <p>Se a pintura anterior se encontra em bom estado, proceder a uma limpeza e lixagem cuidadosa (até se despolir totalmente a película de tinta). Pode então aplicar-se a nova camada de esmalte.</p> <p>No caso da pintura antiga se encontrar em mau estado, deverá proceder-se à decapagem total da tinta, utilizando (quando possível) o Decapante refª 8008 (**). O esquema de pintura a adoptar será idêntico ao de uma pintura de raiz.</p> <p>(**) No caso de madeiras utilizar Bondex Decapante para Madeiras refª 8014.</p> <p>Em paredes já pintadas com tintas aquosas, aplicar previamente uma demão com Primário-aparelho isolante refª 1189.</p>
6.	Aplicação	<p>Homogeneizar o produto, por agitação suave com espátula, e deixar repousar alguns minutos antes de aplicar. Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar 3 demãos de DYRULUX, distribuindo-o uniformemente na superfície e no caso das madeiras, alisando sempre no sentido do veio da madeira.</p> <p>Atendendo ao tempo de secagem deste produto recomendamos a aplicação de espessuras de filme baixas (máx 50 µm secos por camada)</p>
7.	Sistema de aplicação	<ul style="list-style-type: none"> • Trincha, rolo ou pistola airless: sem diluição.
8.	Rendimento	12 m ² /L (por demão)
9.	Secagem	<ul style="list-style-type: none"> • Ao tacto: mínimo 12 horas (a 23°C) • Entre demãos: mínimo 24 horas
10.	Limpeza	Com diluyente refª 8020 seguida de lavagem com água e detergente.
11.	Indicações importantes	<ul style="list-style-type: none"> • As resinas alquídicas que entram na composição deste produto, têm como característica normal a alteração da brancura em condições adversas, como a sua utilização em zonas não iluminadas pela luz solar. • Evitar a aplicação do produto com temperatura ambiente superior a 35°C ou inferior a 5°C e com humidade relativa superior a 80%. • Na cor Alumínio (refª 826), pelas características do pigmento de alumínio, poderá verificar-se algum "gisamento" na fase inicial de enrijamento do produto com tendência a desaparecer com o tempo. • Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendados na aplicação de tintas e na Ficha de Dados de Segurança do produto.

Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou o serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.

