

TINTA PLÁSTICA TEXTURADA



INT/EXT

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REFª 20502 ITC Nº P03

MAIO-2014 (WP1446)



- Tinta baseada em emulsão aquosa de copolímeros acrílicos e pigmentação selecionada.
- Brilho **Mate**
- Acabamento **Texturada**
- Disponível em **Branco e Base 10**

5L

15L



TIPO DE PRODUTO	LOCAL DE APLICAÇÃO	SUPORTES
Tinta Texturada	Interior/Exterior	Alvenaria, estuque

PROPRIEDADES

Fácil aplicação

Boa aderência

Bom aspeto decorativo

Boa resistência à intempérie

BENEFÍCIOS

Simple de utilizar

Pode substituir em alguns casos o primário

Melhor Acabamento

Melhor aspeto durante mais tempo

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- RENDIMENTO:
0,8-1,3 m²/L em função do estado da superfície e do relevo pretendido.
- SECAGEM ENTRE DEMÃOS:
Aprox .6h
- SECAGEM TOTAL:
Aprox .12h

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- DENSIDADE: **1,59 (a 23°C)**
- VISCOSIDADE: **128 - 133 KU (a 23°C)**
- SÓLIDOS EM PESO: **56,2 ±1,0 %**
- PONTO DE INFLAMAÇÃO: **não inflamável**

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 30 g/l COV

TINTA PLÁSTICA TEXTURADA

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REFª 20502 ITC Nº P03

MAIO -2014 (WP1446)

Preparação da Superfície

- De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas e secas.
- Em caso de repinturas, remover a tinta mal aderente, reparar as fissuras e se existirem bolores, desinfetar com Dyruwash refª 9360

Casos especiais:

- Superfícies caiadas, paredes ou pinturas a giz: Antes da aplicação da tinta, escovar intensamente e aplicar uma demão de Fix refª 8655 ou Seláqua refª 5080.
- Em interiores, nos locais propícios ao desenvolvimento de bolores (locais húmidos, sombrios ou mal ventilados), aplicar a tinta com 10% em volume de Aditivo Anti-Bolores e Anti-Algas refª 5310. As zonas já atacadas devem ser previamente lavadas com Dyruwash refª 9360.
- Em exteriores, nos locais propícios ao aparecimento de fungos e algas (nomeadamente em zonas muito húmidas), aplicar a tinta com 3% em volume de Aditivo Anti-algas e Fungos refª 5320. Nas zonas já atacadas, proceder a uma lavagem prévia com a máquina de alta pressão e de seguida aplicar o produto Dyruwash refª 9360, para uma melhor desinfecção.

Aplicação

- Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar a tinta, espalhando generosamente o produto com escova ou rolo, uniformizando logo de seguida com a escova (de preferência) ou com o rolo alveolado adequado ao relevo pretendido. Adicionar água potável nas seguintes proporções: máx 15% na demão de preparação; sem diluição na demão de acabamento

Sistema de Aplicação

- Trincha, rolo ou escova.

Limpeza das ferramentas

- Água.

Indicações importantes

- Evitar a aplicação do produto a temperatura ambiente superior a 35°C ou inferior a 10°C e com uma humidade relativa superior a 80%.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.

Nota: Os valores apresentados como características referem-se à cor branca, para as restantes cores são de admitir pequenas diferenças, inclusivé nas cores afinadas no sistema Dyrumatic. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.