

Erradicadores para Madeira - Interior e Exterior

CUPRINOL ANTI -CARUNCHO

030-0012 Normal 030-0015 Sem cheiro

| | |
|---------------------------------------|---|
| DESCRIÇÃO | Os erradicadores para madeiras Cuprinol Anti-Caruncho, foram concebidos para penetrar profundamente na madeira, matando os insectos activos e protegendo-a contra nova infestação. São compostos por permetrina, óleo mineral e destilados de petróleo. |
| UTILIZAÇÃO | Em madeiras de interiores e exteriores. |
| PROPRIEDADES | Excelentes propriedades insecticidas. É eficaz contra os insectos que perfuram a madeira, sendo particularmente destinado ao tratamento de madeiras já atacadas. Fortemente recomendado para a erradicação e prevenção contra as térmitas. O 030-0015 é completamente isento de cheiro. |
| COR(ES) | Incolor |
| CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S) | Brilho: Não aplicável Densidade: 0.79 ± 0.02 Viscosidade: 11s/FC4/25°C Ponto de inflamação: 23 - 61°C |
| PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO | Pintura de raiz Limpeza - A madeira que vai ser tratada deve estar limpa e seca (máximo teor em humidade 25%) e já trabalhada. |
| APLICAÇÃO | Ferramentas: Trincha, imersão e injeção. Diluição e nº de demãos: a) Aplicação à trincha 2 ou 3 demãos fartas. Aplicar as demãos subsequentes antes das anteriores estarem secas. A aplicação à trincha não deve fazer-se quando a superfície da madeira está pintada, envernizada ou encerada por não ser eficiente. b) Aplicação por injeção Injectar o produto nos orifícios feitos pelo caruncho. c) Aplicação por imersão Na maior parte dos casos a imersão completa por 5 a 10 minutos da madeira serrada ou já aparelhada dá protecção adequada. Tempo de secagem: Ao tacto: Dependente da absorção da madeira. Para demãos seguintes: Não aplicável. Para utilização/manuseamento: 48 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Tempo para aplicação do acabamento: 3 a 5 dias. Lavagem da ferramenta: Robbilava, 013-0055 ou Diluente, 018-0007. |
| RENDIMENTO | 6 a 16 m ² /litro/demão, dependendo do grau de humidade, da rugosidade e da permeabilidade da madeira. |
| PRODUTOS PARA ACABAMENTO | Pode ser repintado com esmalte, verniz, ou outros acabamentos transparentes, depois de convenientemente seco. |
| FORMATO(S) | 030-0012: 1/4 (com injector), 1 e 5 litros. 030-0015: 1 litro. |
| PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM | 3 anos. |

| | |
|--|--|
| OUTRAS INFORMAÇÕES | <p>Quando se faz a aplicação à trincha todas as superfícies devem ser tratadas e as juntas de peças componentes devem ser inundadas de produto , para assegurar a máxima protecção. Independentemente do método de aplicação utilizado , quaisquer cortes, furos,etc, feitos em madeira tratada devem ser novamente tratados com imunizador para manter a máxima protecção.</p> <p>Autorizações de Venda: 030-0012 - nº 33 DGADR 030-0015 - nº 35 DGADR CUPRINOL é uma Marca Registada Akzo-Nobel/ICI.</p> |
| ESQUEMA(S) DE PINTURA | |
| PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO | |
| PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA | Consultar Ficha de Segurança do produto . |
| GARANTIAS | |
| NOTA | As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo . |
| Informação Técnico - Comercial : CC - CUP 02 11.1 17-06-2011 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES | |